

# Baumit ArmaTex

## PanzerGewebe. Malla especial zona de zócalo Baumit



**Producto** Malla de fibra de vidrio alcalirresistente para sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Probado de acuerdo con la ETAG 004.

**Composición** Filamentos de vidrio recubiertos de material sintético (caucho de estireno-butadieno)

**Propiedades** Carga y alargamiento de rotura.

**Modo de Empleo** Como refuerzo adicional, para mejorar la resistencia a la compresión en zonas expuestas a posibles golpes.

**Datos Técnicos**

Abertura de malla:	6 x 6 mm, aprox.
Masa por unidad de superficie:	> 330 g/m <sup>2</sup> , aprox.
Resistencia a la tracción:	> 4.000 N/50 mm
Resistencia a la tracción tras el envejecimiento:	> 2.000 N/50 mm
Consumo de material:	> 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>

1 rollo es suficiente para unos 25 m<sup>2</sup>

**Clasificación de sustancias químicas según la ley** Sin obligación de marcado

**Almacenamiento** Almacenar en un lugar seco en posición vertical.

**Seguridad Cualitativa** Controlado en nuestro laboratorio de fábrica. Supervisión externa de los procesos de control de la producción por parte de una entidad homologada.

**Forma de entrega** Rollo de 25 m<sup>2</sup> (ancho de 100 cm, longitud de 25 m)

**Empleo** **Protección para elementos de la fachada con mayor resistencia mecánica:** Antes de aplicar el refuerzo superficial se embute una capa adicional de Baumit ArmaTex (unión a tope) en una capa de mortero base. Después se debe respetar un tiempo de secado de por lo menos 24 horas.

¡Adicionalmente a las normas mencionadas se deben tener en cuenta las instrucciones de manipulación de Baumit para sistemas integrales de aislamiento térmico en su versión actual!

### **Indicaciones y observaciones de carácter general**

Durante la ejecución, la temperatura del aire, de los materiales y de la base, deberá ser mayor de 5°C. Se deberá proteger la fachada frente a la radiación solar directa, lluvia y vientos fuertes (mediante, por ejemplo, una red protectora de andamio).

Al aplicar Baunit ArmaTex se debe prestar especial atención a que no se formen huecos debajo de la malla.

No se permite un refuerzo superficial exclusivamente con Baunit ArmaTex, ya que solamente se admite su empleo como protección adicional.

Al eliminar las rebabas del enfoscado debe cuidarse no dañar o dejar al descubierto la malla.

---

Nuestras recomendaciones orales y escritas referentes a las técnicas de utilización, que ofrecemos basándonos en nuestra experiencia con el fin de ayudar al comprador/usuario, se corresponden con nuestro saber y entender actuales, no representan compromiso alguno y no constituyen ningún fundamento de relación jurídica de tipo contractual u obligación adicional respecto al contrato de compra. Estas no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto

Revisado Enero 2010