

 Chova <small>SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO</small>	SANIBRIC LÁMINA DE BETÚN MODIFICADO AUTOADHESIVA. LBA FICHA TÉCNICA Nº 60866 - REVISIÓN 1/10
---	---

SANIBRIC				
Lámina de 1 m x 3 m x 1,5 kg/m ² de betún autoadhesivo sin armadura, acabado interior plástico siliconado retirable y exterior con fieltro geotextil de poliéster. Colocar autoadherida, sobre soporte imprimado.				
Recomendada para: impermeabilización en paredes y suelos en locales húmedos interiores, baños, vestuarios, cocinas, etc.				
No recomendada para: sistema monocapa o bicapa en cubierta plana; cubierta ajardinada.				
ENSAYO	MÉTODO	VALOR	UNIDAD	TOLERANCIA
Resistencia a la tracción en dirección longitudinal:	EN 12311-1	300	N / 5 cm	± 100 N / 5 cm
Resistencia a la tracción en dirección transversal:	EN 12311-1	250	N / 5 cm	± 100 N / 5 cm
Elongación en dirección longitudinal:	EN 12311-1	50	%	± 15
Elongación en dirección transversal:	EN 12311-1	50	%	± 15
Resistencia a una carga estática:	EN 12730	PND	kg	
Resistencia al impacto:	EN 12691	PND	mm	
Resistencia al desgarro:	EN 12310-1	--		
Plegabilidad:	EN 1109	≤ -15	°C	
Durabilidad: (Plegabilidad) (Resistencia a fluencia)	EN 1296	--		
Estanquidad:	EN 1928	Pasa		
Sustancias peligrosas:	--	PND		

Pasa → Positivo o correcto; PND → Prestación No Determinada; -- → No exigible

OTRAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA LÁMINA SANIBRIC				
Defectos Visibles:	EN 1850-1	Sin defectos visibles		
Masa por unidad de área:	EN 1849-1	1,5	kg/m ²	-5 / +10 %
Dimensiones del rollo: (Longitud x Anchura)	EN 1848-1	3 x 1	m	≥
Presentación en palets contenido:	--	96	m ²	
Estabilidad dimensional:	EN 1107-1	PND	%	
Resistencia a la fluencia:	EN 1110	≥ 70	°C	

Fecha: 01 de junio de 2.010

www.chova.com