

1. Producto

COMPOGRASS® MD TXT 30/16.8 (12+8)



2. Descripción

Moqueta de césped sintético.

Tejido		Tufting Lineal		
Galga (distancia lineal entre hileras)		3/8"		
Fibra	Composición	100% polietileno, resistente a rayos UV, TenCate PE 12000/6 + TXT 8000/8		
	Estructura	Monofilamento bicolor diamante (efecto memoria) 6 hilos por mechón + TXT 8000/8		
Peso		12.000 dtex + 8000 dtex		
Soporte primario (backing)		Tejido base con doble capa de polipropileno, con estabilidad dimensional y resistente a los rayos UV, reforzado con una capa en fieltro de agujas.		
Capa de sellado inferior		Mezcla de látex con base de copolímero de Vinil –etileno		
Hilo	Espesor	μ		250 + 140
	Altura	mm	± 10 %	30
Altura total de la moqueta		mm	± 10 %	32
Puntadas	Transversal (urdimbre)	puntadas / dm	± 10 %	10.5
	Longitudinal (trama)			16.0
	Densidad	puntadas / m²	± 5 %	16.800
Peso	Superficie fibrosa	g / m²	± 10 %	743+495=1.238
	Soporte primario			215
	Capa de sellado			1.000
	TOTAL			2.453
Instalación	Superficie	Aglomerado asfáltico, hormigón o tierra compactada Drenante (porosa) o impermeable (con su correspondiente pendiente de evacuación de aguas)		
	Unión entre rollos	A testa, asegurando la unión mediante encolado, con adhesivo bicomponente de poliuretano, de un ancho de unos 15 cm por la cara inferior de cada uno de ellos y fijación sobre tiras de geotextil no tejido de polipropileno, con un consumo de adhesivo de 350-450 g/m.l.		
	Relación con el soporte	Flotante, lastrado con arena de cuarzo		
Lastrado	Composición	-	-	Arena de cuarzo, limpia y seca, con un 80 % de grano redondo
	Granulometría	mm	-	0,4 – 0,8
	Cantidad	kg / m²	-	15
Permeabilidad (sin material de lastrado)		l / m² . min	-	60
Sistema de drenaje		Incisiones de 4 mm cada 10 x 10 cm		
Estabilidad Dimensional		± 0,5 %		
Campo de aplicación		Deportivo - Especial Multisport		

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.



COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA S.L.
P.I c/ Narciso Monturiol s/n (28340 Valdemoro, Madrid)
Teléfono: +34 91.895.09.68 www.composanindustrial.com

TENCATE™
materials that make a difference



ER-0140/2014

GA-2014/0146

