

Masividades en m ⁻¹	Espesor en micras (10 ⁻⁶ m). Tabla obtenida de ensayo según Norma UNE EN 13381-4				
	R 15	R 30	R 45	R 60	R 90
65	299	299	299	628	1658
70	299	299	299	729	1810
75	299	299	299	825	1955
80	299	299	328	916	2092
85	299	299	393	1003	2223
90	299	299	455	1086	--
95	299	299	515	1165	--
100	299	299	571	1241	--
110	299	299	677	1383	--
120	299	299	775	1513	--
130	299	299	865	1633	--
140	299	299	948	1744	--
150	299	299	1025	1848	--
160	299	299	1096	1943	--
170	299	299	1163	2033	--
180	299	335	1226	2116	--
190	299	374	1284	2194	--
200	299	411	1339	--	--
210	299	445	1391	--	--
220	299	477	1439	--	--
230	299	507	1485	--	--
240	299	536	1529	--	--
250	299	563	1570	--	--
260	299	589	1609	--	--
270	299	614	1646	--	--
280	299	637	1681	--	--
290	299	659	1714	--	--
300	299	681	1746	--	--
310	299	701	1777	--	--
320	299	720	1806	--	--
330	299	738	1834	--	--
340	299	756	1860	--	--

NOTA: Espesores válidos para un T³ Crítica de 500°C y para perfiles tipo I, H o similar. Para perfiles de secciones rectangulares o circulares, o de formas no estándar, por favor consulte con nuestro Departamento Técnico.