

MORCEM[®] DRY PU BARNIZ U.V.

DESCRIPCIÓN

MORCEMDRY PU Barniz UV, es un revestimiento elástico de poliuretano alifático de dos componentes con disolvente.

Proporciona películas protectoras resistentes a los rayos UVA, elásticas y con gran resistencia a atmósferas industriales, contaminantes.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Resistente a los rayos UVA
- Gran adherencia
- Resistencia química a los ácidos en baja concentración, a los álcalis y atmósferas industriales
- Está formulado para una aplicación en los siguientes campos:
- Como capa final en tratamientos exteriores de estanqueidad mediante resinas de poliuretano sobre soportes de hormigón o mortero como presas, canales, depósitos, decantadores, etc.
- Como revestimiento de elementos metálicos, en tuberías, estructuras, etc.
- Para sellado y protección de masillas en juntas de dilatación, construcción, etc.
- Revestimiento de suelos y paredes de cámaras, laboratorios, salas, etc., sometidas a radiaciones para asepsia

SOPORTES

La superficie deberá estar limpia de polvo, grasa y partículas sueltas. Un chorreado con arena o agua a presión (200 atm) se recomienda, pudiendo ser sustituido en ocasiones, por un cepillado mecánico o manual con púa metálica / fresado, etc.

Su aplicación se realizará sobre el sistema Morcemdry PU.

MODO DE EMPLEO

- Antes de realizar la mezcla del componente A y B, se agita el componente A, por medio de un agitador mecánico de bajas revoluciones (< 600 rpm).
- Seguidamente vertemos el componente B sobre el componente A y continuamos removiendo la mezcla durante 3 – 4 minutos para obtener una masa homogénea. La relación de mezcla de este producto es A/B = 81 / 19
- El producto se aplica a rodillo o brocha generalmente, puede proyectarse.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- La limpieza de las herramientas se realizará con el disolvente inmediatamente después de su utilización.
- Consultar con el Departamento Técnico para cualquier aplicación no especificada en esta Ficha Técnica.
- Para toda información respecto a la seguridad en el manejo, transporte, almacenamiento y uso del producto consultar etiqueta y la versión actualizada de la Hoja de Seguridad del producto.

PRESENTACIÓN

El Morcemdry Pu Barniz U.V, se suministra en lotes de dos componentes (A+B):

Componente A: envase de 12 Kg

Componente B: envase de 3 Kg

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.

LINEA REHABILITACIÓN

MORCEM[®] DRY PU BARNIZ U.V.

DATOS TÉCNICOS

La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

Color	Rojo/Gris/RAL a indicar
Peso específico	1.2 +/- 0,1 gr./cm ³
Contenido en sólidos	> 65 %
Pot – Life 20 ° C	24 horas
Seco al tacto a 20°C	2-3 horas
Transitable al pie	24 horas
Tiempo entre capas	Capa anterior seca mínimo - 96 horas máximo
Consumo medio	200 gr./m ²
Espesor medio	100 – 150 micras
Adherencia al hormigón	> 25 kg/cm ² (> propia cohesión)
Adherencia a la imprimación	> imprimación al soporte
Abrasión Taber (1000 ciclos)	< 0.96 gr
Absorción de agua (% en peso 6 días)	< 0.6
Resistencia al desgarro	30 Nw

01/17 · Esta revisión anula todas las anteriores. Compruebe última revisión en la página web · www.grupopuma.com · 901 11 69 12