

MORCEMCRIL[®] MOSAICO



Revestimiento sintético-mineral con acabado pétreo

DESCRIPCIÓN

Revestimiento sintético-mineral para la impermeabilización y decoración de todo tipo de fachadas e interiores, especialmente diseñado para el refuerzo de zócalos en el sistema de aislamiento térmico exterior TRADITERM[®]. - En exteriores-interiores- Revestimiento decorativo para el sistema de aislamiento térmico exterior- TRADITERM[®]. (SATE/ETICS). Formulado con aditivos capaces de prevenir y retardar la aparición de mohos y algas.

COMPOSICIÓN

Producto a base de resinas acrílicas, piedra natural, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Por su diseño, elevada dureza superficial.
- Resistente a la intemperie
- Listo al uso.
- Impermeable.
- Antimoho-Antiverdín.
- Permeable al vapor de agua, permitiendo que el soporte respire.
- Aplicación rápida y simple
- Compatible con la mayoría de los soportes
- Resistente al envejecimiento, atmósferas de ciudades y rayos ultravioletas
- Adherencia excelente sobre los soportes típicos de construcción
- Lavable
- Ideal para resolver zona de zócalos y recercados de huecos en fachada.

SOPORTES

- Compatible con soportes de morteros, hormigón, mortero monocapa y yeso.
- Sistema de aislamiento térmico exterior TRADITERM preparado para ejecución de acabado decorativo final.
- No es compatible con revocos de cal fresca, resinas o barnices, pinturas al temple, a la cal o de silicatos, sobre soportes ya pintados.
- Los soportes deben estar limpios, libres de polvo, partículas sueltas, restos de pinturas antiguas, aceites, etc.

MODO DE EMPLEO

- Sobre soportes disgregables en superficie, aplicar previamente la imprimación FIJAMOR.
- Siempre debe usarse, previamente a su aplicación, una mano de FONDO MORCEMCRIL.
- Agitar hasta una perfecta homogenización de la mezcla.
- El producto se suministra listo al uso, y es aplicado con llana de acero inoxidable.
- Una vez extendido el producto sobre el soporte, se pasa de manera sucesiva la llana sobre la superficie aplicada, siempre en el mismo sentido, eliminando zonas de acumulación de productos y rebabas, de manera que se consiga, una superficie plana y totalmente cubierta por Morcemcrl Mosaico.
- La limpieza de los útiles de trabajo, se realiza con abundante agua, inmediatamente después de su

MORTEROS DE DECORACIÓN

MORCEMCRIL® MOSAICO

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

utilización. Si quedan restos secos, limpiar con disolvente tipo aguarrás.

- No aplicar por debajo de 5°C, ni por encima de 30°C, con sol directo, lluvia o con riesgo de heladas.
- No aplicar con humedad mayor del 70% tanto ambiental como en el soporte, Tampoco si se prevén lluvias en los días posteriores.
- No aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas con un ángulo inferior a 45°.
- Proteger las aristas superiores del revestimiento frente a la penetración del agua de lluvia.
- Al tratarse de un producto cuyo aspecto final depende de la mezcla de piedras naturales que lo componen, se pueden producir diferencias de aspecto. Para minimizar este efecto, se recomienda solicitar la cantidad total de producto necesario, en un único suministro. En cualquier caso, no mezclar o alternar diferentes partidas de fabricación en un mismo paño.
- Una baja temperatura y una alta humedad, alargan de manera considerable el secado del Morcemcrl Mosaico.
- Proteger el entorno de la superficie a aplicar, limpiar con agua cualquier posible salpicadura sin dejar que el producto seque o endurezca.

PRESENTACIÓN

MORCEMCRIL se presenta en bidones de 20 Kg. Hasta 2 años en su envase de origen bien cerrado, en lugares frescos y secos reservados de la interperie o el sol directo, y evitando que esté expuesto a temperaturas inferiores a 5°C o mayores de 35°C.

DATOS TÉCNICOS

Peso específico	1,7 kg/l.
Rendimiento	4-5 kg/m ²
Tiempo de secado	2 horas. a 25°C y 50 % de humedad
Colores	Bajo Pedido. Consultar gama

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.

En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.

Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.