



TRADITERM® PROYECTABLE GP W2



DESCRIÇÃO

Argamassa branca monocomponente de extraordinária aderência ao poliestireno, absorção capilar de água muito baixa, especialmente concebida para aplicação como adesivo para as placas de TRADITERM PANEL EPS e TRADITERM PANEL EPS-G e de lã mineral, e como revestimento armado das mesmas.

Admite os acabamentos da gama Morcemcrl e argamassa Morcemdur ITE. Pode ser aplicado para a reabilitação de fachadas, camada base armada sobre suportes de reboco ou revestimentos à base de cimento. Para esta aplicação o acabamento será da Gama Morcemcrl. Aplicável manualmente ou por projeção.

COMPOSIÇÃO

Produto à base de cimento branco, cal aérea, agregados ligeiros, aditivos melhorados e resinas em pó.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

- Polivalente: Uso como adesivo das placas de isolamento, revestimento armado das mesmas e também acabamento.
- Grande aderência e coesão.
- Excelente trabalhabilidade.
- Baixíssima permeabilidade à água da chuva.
- Muito permeável ao vapor de água.
- Total resistência ao envelhecimento, inclusivamente submetido aos ciclos higrotérmicos do isolante térmico.

SUPORTES

Apenas são admissíveis os seguintes suportes verticais:

- Paredes de todo o tipo de cerâmica, inclusivamente aligeirada ("termoargila"), blocos de betão ou ligeiro ("celular").
- Betão liso.
- Rebocos à base de cimento, outras argamassas monomassa em bom estado.
- Poliestireno expandido.

Nem a argamassa TRADITERM PROJECTÁVEL nem o SISTEMA completo podem ser aplicados em exteriores não cobertos, em paredes inclinadas mais de 10° relativamente à vertical.

Os suportes devem estar limpos, são e húmidos mas não saturados de humidade. Devem ser suficientemente resistentes, estáveis e não ter pó ou restos de produtos que possam prejudicar a aderência, como gesso, agentes descofrantes ou pinturas.

Todos os suportes devem ter uma planimetria adequada com desníveis não superiores a 1 cm (medidos com régua de 2 metros). Caso contrário devem ser corrigidos 24 horas antes com quaisquer das argamassas admissíveis como suporte para o sistema.

MODO DE EMPREGO

Antes de proceder à aplicação da argamassa deve-se preparar o suporte com todos os elementos requeridos: PERFIS DE ARRANQUE, IMPLAFIX ou TEXTUREFIX PLUS sobre suportes de betão liso ou

ISOLAMENTO

TRADITERM® PROYECTABLE GP W2

muito pouco absorventes, etc.

Amassadura com misturadora de baixas RPM:

Amassar mecanicamente a argamassa com 4.0-4.5 L de água limpa por saco, até obter uma pasta homogênea e sem grumos. Deixar repousar alguns minutos e reamassar.

Amassadura mecânica com máquina de amassar e projetar:

Contínua: Regular o caudal de água de forma a que a argamassa saia inicialmente mais fluida e reduzir o mesmo até obter uma consistência adequada. Manter constante durante toda a aplicação.

Descontínua: Introduzir na cuba de amassadura a água correspondente (4.0-4.5 L de água por saco), introduzir progressivamente os sacos de argamassa e, uma vez introduzidos, amassar durante 5 minutos até obter uma pasta homogênea e sem grumos, de consistência adequada. É favorável iniciar a amassadura com menos 5% da água teórica e o restante quando for necessário uma vez introduzidos todos os sacos.

Uso como adesivo das placas:

Mediante talocha dentada (para suportes com boa planimetria):

1. Estender a argamassa pela superfície da placa.
2. Regular a espessura utilizando uma talocha de meia lua de 20 mm.
3. Eliminar a argamassa numa franja de 2 cm ao redor da placa.

Mediante o método do "cordão":

1. Estender à mão, com talocha ou à máquina, a argamassa em forma de cordão retangular, paralelo ao perímetro e a aproximadamente 2 cm dos bordos da placa. Deixar algumas aberturas, não fazer um retângulo fechado.
2. Eliminar a argamassa que tenha ficado numa franja inferior a 2 cm ao redor da placa.

Colagem das placas:

Uma vez aplicada a argamassa no dorso da placa através de qualquer dos métodos descritos e antes de perder a pegajosidade, aplicar no lugar onde corresponda, apertar ligeiramente com a mão e, com maior intensidade, com uma talocha até que fique perfeitamente alinhada e ajustada com os perfis e as placas ao seu redor.

Uso como revestimento das placas:

Pelo menos 24 h após a sua colagem e tendo colocado já as fixações mecânicas, no caso de ser necessário instalar os perfis de reforço nas esquinas e eliminar rebarbas e desníveis entre placas mediante lixa, procede-se ao revestimento das placas.

Estender, mecanicamente ou com talocha, uma camada de argamassa sobre as placas e pentear com uma talocha dentada de 10 mm. Embeber totalmente nesta camada a rede TRADITERM MALLA de forma a que exista uma sobreposição de pelo menos 10 cm entre bandas verticais e as de reforço nas esquinas de todas as aberturas.

Antes de terminada a presa, aplicar uma nova camada de argamassa TRADITERM PROJECTÁVEL até alcançar uma espessura total mínima de 4 mm. Esta camada pode alisar-se se o acabamento pretendido for fino (tipo MORCEMCRIL) ou deve pentear-se com uma palustra dentada de 6 mm ligeiramente inclinada, deixando os sulcos horizontais, quando se cobre com o acabamento MORCEMDUR ITE.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar, sem adotar medidas de proteção adequadas, a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C, com vento forte ou sob sol direto.
- Não usar se estão previstas geada ou chuva nas 24h seguintes.
- Não é recomendável aplicar em superfícies horizontais ou inclinadas mais de 10° relativamente à vertical em exteriores não cobertos.
- Respeitar as juntas estruturais dos edifícios.
- Proteger o antes possível as arestas superiores do revestimento (capeamento) para evitar a entrada de água da chuva.

APRESENTAÇÃO

ISOLAMENTO

TRADITERM® PROYECTABLE GP W2

DADOS TÉCNICOS

Sacos de 25 kg de papel com lâmina intermédia de plástico.
Armazenamento até 12 meses na sua embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade.

(Resultados obtidos em condições padrão)

Aspeto	Pó branco
Densidade aparente em pó	1.300 ± 100 (kg /m³)
Densidade do produto amassado	1.600 ± 100 (kg /m³)
Retenção de água	> 96 %
Rendimento teórico (revestimento)	1.400 ± 100 (kg/m³)
Rendimento teórico (adesivo)	Aprox. 5 kg/m²
Densidade endurecido	1.400 ± 100 (kg /m³)
Classificação segundo UNE EN 998-1	GP
Absorção de água	W2

NOTA

As instruções quanto à forma de utilização são realizadas de acordo com os nossos ensaios e conhecimentos e não pressupõem um compromisso do GRUPO PUMA nem isentam o consumidor do exame e verificação dos produtos para a sua correta utilização. As reclamações devem ser acompanhadas da embalagem original para permitir a rastreabilidade adequada.

O GRUPO PUMA não se responsabiliza, em caso algum, pela aplicação dos seus produtos ou soluções construtivas por parte da empresa aplicadora ou demais sujeitos intervenientes na aplicação e/ou execução da obra em questão, limitando-se a responsabilidade do GRUPO PUMA exclusivamente aos possíveis danos atribuíveis direta e exclusivamente aos produtos fornecidos, individuais ou integrados em sistemas, devido a falhas no fabrico dos mesmos.

Em qualquer caso, o redator do projeto de obra, a direção técnica ou o responsável da obra, ou subsidiariamente a empresa aplicadora ou outros sujeitos intervenientes na aplicação e/ou na execução da obra em questão, devem certificar-se da idoneidade dos produtos atendendo às características dos mesmos, bem como as condições, suporte e possíveis patologias da obra em questão.

Os valores dos produtos ou soluções construtivas do GRUPO PUMA que em cada caso sejam determinados pela norma UNE ou qualquer outra aplicável, referem-se exclusivamente às condições expressamente estipuladas na dita normativa e que vêm referidos, entre outros, a determinadas características do suporte, condições de humidade e temperatura, etc. sem que sejam exigíveis ensaios obtidos em condições diferentes, tudo isto de acordo com o expressamente estabelecido na normativa de referência.