





CLIMAVER A1 APTA

Conductos Autoportantes CLIMAVER

Descripción

Panel rígido de lana de vidrio ISOVER con excelente reacción al fuego, ya que no contribuye al incendio en ninguna fase del mismo. Es un panel de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica.

Aplicaciones

Por sus excelentes prestaciones en cuanto a aislamiento térmico y acústico, *CLIMAVER A1 APTA* es la mejor solución de conducto autoportante existente en el mercado, ya que es capaz de satisfacer los más altos requisitos de reacción al fuego, para la instalación de:

· Redes de conductos autoportantes de distribución de aire en las instalaciones térmicas de Climatización de los edificios.

RITE Propiedades técnicas

Símbolo	Parámetro	Icono	Unidades	Valor	Norma
$\lambda_{_{\mathrm{D}}}$	Conductividad termica declarada en función de la temperatura		W/m·K (°C)	0,032 (10) 0,033 (20) 0,036 (40) 0,039 (60)	EN 12667 EN 12939
	Reacción al fuego	Ø I	Euroclase	A1	EN 13501-1 EN 15715
MU	Resistencia a la difusión de vapor de agua de la lana mineral, µ		-	1	EN 12086
Z	Resistencia a la difusión de vapor de vapor de agua del revestimiento		m²•h•Pa/mg	130	EN 12086
MV	Espesor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua, Sd		m	100	EN 12086
DS	Estabilidad dimensional, $\Delta\epsilon$		%	<1	EN 1604
	Estanquidad		Clase	D	UNE-EN 13403 EN 12237
	Resistencia a la presión		Pa	800	UNE-EN 13403

Condiciones de trabajo: velocidad de aire de hasta 18 m/s y temperatura de aire de circulación de hasta 90°C.

Espes d, m		Clase de absorción acústica		Código de designación	
EN 8	3 EN ISO 354 EN ISO 11654	UNE EN ISO 11654		EN 14303	
40	0.90	Δ		MW-FN 14303-T5-MV1	

Ensayos acústicos con plénum: CTA 140003/REV. $^{(1)}$ Coeficiente ponderado de absorción acústica AW, $\alpha_{_{00}}$ sin plenum 0,70 (40mm espesor) CTA 140053/REV-2 y $\alpha_{\rm m}$ sin plenum 0,90 (50mm espesor) CTA 140045/REV-2.

www.isover.es +34 901 33 22 11 isover.es@saint-gobain.com www.isover-aislamiento-tecnico.es



	Frecuencia (Hz)								
	125	250	500	1000	2000	4000			
Espesor d, mm	Coeficiente práctico de absorción acústica, $\alpha_{\rm p}$ EN ISO 354 / EN ISO 11654								
40	0,40	0,70	0,85	0,85	0,90	1,00			
Sección, S mm²	Atenuación acústica, en un tramo recto, ΔL (DB/m)*								
200x200	5,82	12,75	16,73	16,73	18,12	21,00			
300x400	3,40	7,43	9,76	9,76	10,57	12,25			
400x700	2,29	5,01	6,57	6,57	7,12	8,25			

*Estimación mediante la fórmula: $\Delta L = 1,05 \cdot \alpha_p^{1,4} \cdot \frac{P}{S}$, (P=perímetro) para potencia sonora de un ventilador con un caudal de 20000 m³/h, pérdida de carga 15mm ca.

Presentación



Ventajas

- · Excelente reacción al fuego.
- · Elevados rendimientos térmicos.
- · Máxima clase de estanqueidad definida por el RITE
- · Óptima calidad del ambiente acústico
- · Resistencia a métodos de limpieza más agresivos, UNE 100012.
- · Exclusivo marcado de líneas guía para corte por MTR.
- · Instalación más fácil y rápida. Máxima eficiencia en obra.
- · Continuidad en las uniones gracias al exclusivo machihembrado de los paneles
- · No proliferación de mohos y bacterias, EN 13403.
- · Producto sostenible. 100% reciclable. Material reciclado > 50%.









Certificados



Guía de instalación

Consultar Manual de Montaje de conductos CLIMAVER Información adicional disponible en: www.isover.es

