



# TECH Slab 2.1 V2

## Absorción acústica en Maquinaria Industrial y Equipos

### Descripción

Panel semirrígido de lana de roca que incorpora un velo negro por una de sus caras. Buena absorción acústica y manipulación mecánica.

### Aplicaciones

Aislamiento Térmico y Absorción Acústica en:

- Techos metálicos perforados y ciegos
- Pantallas, Cabinas y Salas de Máquinas
- Silenciadores, baffles, colisas...

### Propiedades Técnicas

Símbolo	Parámetro	Icono	Unidades	Valor	Norma	
WS	Absorción de agua a corto plazo		kg/m <sup>2</sup>	< 1	EN 1609	
MU	Resistencia a la difusión de vapor de agua, μ		—	1	EN 14303	
—	Reacción al fuego		Euroclases	A1	EN 13501-1	
DS	Estabilidad dimensional		%	< 1	EN 1604	
ST(+)	Temperatura límite de empleo		°C	300	EN 14706	
λ	Conductividad térmica					
	Temp.* (°C)	50	100	150	200	300
	λ (W/m·K)	0,043	0,053	0,066	0,082	0,124
—	Características de durabilidad					
El comportamiento de reacción al fuego y de resistencia térmica de este producto no varía con el tiempo ni al ser sometido a la temperatura máxima declarada.						


\*Temperatura Media en el Aislamiento. Según Norma EN 12667.

### Presentación

Espesor d (mm)	Largo l (m)	Ancho b (m)	m <sup>2</sup> /bulto	m <sup>2</sup> /palé	m <sup>2</sup> /camión
40	1,20	0,60	11,52	92,16	2.028
50			8,64	69,12	1.521

### Corrosión de acero

No corrosivo. Según ASTM C-795 Y C-871.



### Absorción acústica

Frecuencia	Coeficiente de absorción α Sabine *						
	125	250	500	1000	2000	4000	
Espesor (mm)	40	0,15	0,50	0,75	0,85	0,85	0,90
	50	0,20	0,55	0,80	0,85	0,85	0,90
	50*	0,35	0,80	0,85	0,95	1,00	1,00

(\*) con cámara o plenum 250 mm.

### Código de designación

TECH Slab 2.1 V2: espesor 40mm: MW-EN 14303-T4-ST(+300-WS1-AW0,6  
TECH Slab 2.1 V2: espesor 50mm: MW-EN 14303-T4-ST(+300-WS1-AW0,7

### Certificados



### Guía de instalación

Información adicional disponible en: [www.isover.es](http://www.isover.es)