

## Isomob 35



- Panneau semi-rigide en laine de verre à dérouler revêtu d'un voile confort. Prédécoupé aux largeurs standards des entraxes des murs de MOB, il s'intègre sans découpe entre les bois d'ossature. Remplace l'Isoconfort MOB 35.

- > Avantages
- > Domaine d'application
- > Caractéristiques
- > Références conditionnement et disponibilité
- > Documents techniques

### AVANTAGES



- + Excellentes performances thermo-acoustiques
- + Bonne tenue mécanique
- + Confort de pose
- + Calage facile entre les chevrons
- + Découpe facilitée grâce au surfaçage quadrillé

### DOMAINE D'APPLICATION

#### Isolation des murs par l'intérieur

- + Isolation des murs par l'intérieur des Maisons Ossature Bois

### CARACTÉRISTIQUES

Santé: Les laines minérales sont exonérées du classement cancérigène (Directive Européenne 97/69/CE) et sont garanties par la certification EUCEB

Certificat de conformité n° 1163-CPD-0126

Isolant thermique certifié 03/018/340

Caractéristiques	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	AD	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T2	
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m <sup>2</sup> en 24 h
Perméabilité à la vapeur	MU	1	

## Isomob 35



- Panneau semi-rigide en laine de verre à dérouler revêtu d'un voile confort. Prédécoupé aux largeurs standards des entraxes des murs de MOB, il s'intègre sans découpe entre les bois d'ossature. Remplace l'Isoconfort MOB 35.

- > **Avantages**
- > **Domaine d'application**
- > **Caractéristiques**
- > **Références conditionnement et disponibilité**
- > **Documents techniques**

### RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Référence Isover	RD m <sup>2</sup> KW	Epaisseur mm	Longueur m	Largeur m	rbx/colis	colis/pal	m2/colis	rbx/pal	m <sup>2</sup> /rbx	m2/pal	Dispo
85117	4.1	145	3,4	0,365	3	30	3.72	90	1.2	111.7	A
85118	4.1	145	3,4	0,565	2	30	3.84	60	1.9	115.3	A
85115	3.4	120	3,9	0,365	3	30	4.27	90	1.4	128.2	A
85116	3.4	120	3,9	0,565	2	30	4.41	60	2.2	132.2	A

- Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

#### Disponibilité :

- A, produit disponible sur stock.
- B, produit disponible sur fabrication.
- C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

#### Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

#### Conditions de stockage :

Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie. Gerbage 1 sur 1