



**Knauf GmbH España, Av. de Manteras, 10 – edif. C – 3º, 28050 Madrid
Tel. +34 913 830 540, Fax. +34 917 661 427, E-Mail: knauf@Knauf.es**

07

Nr. 0010_Strahlenschutzplatte_Bleiblech_2,5_2013-06-28

EN 14190:2005-06

EN 14190— g

Trasformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios.

Resistencia a Flexión - F:	Pasa
Resistencia al esfuerzo cortante - $\uparrow\downarrow$:	NPD
Reacción al fuego - R2F:	A2-s1, d0
Factor de resistencia al vapor de agua - μ:	∞ (EN ISO 10456)
Conductividad térmica - λ:	NPD
Sustancias peligrosas	NPD

Aislamiento a ruido aéreo - R:	Véase la documentación del fabricante
Absorción acústica - α:	
Resistencia al impacto - \rightarrow I:	www.knauf.es