


NATUROLL 035



CE MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr5



Toda nuestra gama de lanas minerales cumplen con: CE

Descripción

Aislamiento térmico y acústico en lana mineral de vidrio. Panel semirrígido. Incombustible en su reacción frente al fuego (Euroclase A1) y no hidrófilo.

Ligante de origen vegetal conocido como **ETechnology**, un **86%** de sus materiales son renovables. Sin fenoles ni formaldehídos añadidos.

Lana mineral respetuosa con los sellos más exigentes en Calidad de Aire Interior, **Eurofins Gold** por su baja emisión de COVs.


Ventajas

- Óptimas prestaciones térmicas y acústicas.
- Muy suave al tacto para el instalador y fácil de instalar gracias al ligante de origen vegetal ETechnology.
- Construcciones en madera.
- Estándar *Passivhaus*.
- Ideal para aislar cubiertas y fachadas por el interior gracias a sus propiedades hidro-repelentes.
- Optimización de carga gracias al alto grado de compresión en el embalaje.
- Uso de hasta un 80% de material reciclado para su fabricación.
- No sirve de soporte para la proliferación de hongos y bacterias.
- Mantiene las prestaciones termoacústicas a lo largo de la vida útil del edificio.

Campos de aplicación

- ✓ Obra nueva y rehabilitación.
- ✓ Envoltorio y cubierta para construcciones en madera.
- ✓ Construcción de alta eficiencia energética como las construidas bajo el estándar *Passivhaus*.

Sellos ambientales



Datos técnicos

	VALOR (SÍMBOLO)	UNIDAD	NORMATIVA
Conductividad térmica	0,035 (λD)	W / m·K	EN 12667
Tolerancia de espesor	T2 (-5 / +15)	mm / %	EN 823
Reacción al fuego	Euroclase A1 "no combustible"	-	EN 13501-1
Factor de resistencia a la difusión de vapor agua	1 (μ)	-	EN 12086
Absorción de agua a corto plazo	≤1 (WS)	Kg/m ²	EN 1609
Absorción de agua a largo plazo	≤3 (WL(P))	W / m·K	EN 12087
Resistencia al flujo del aire	≥5* (AFr)	kPa·s / m ²	EN 29053

* Ensayos internos.

Dimensiones, prestaciones térmicas y acústicas

Anchura (mm)	400			600		
	4.000	3.200	2.550	4.000	3.200	2.550
Longitud (mm)	4.000	3.200	2.550	4.000	3.200	2.550
Espesor (mm)	160	200	240	160	200	240
Resistencia térmica (m ² ·K/W)	4,55	5,70	6,85	4,55	5,70	6,85

Indicadores de impactos ambientales*:

	Consumo de energía primaria renovable: 47 MJ
	Consumo de energía primaria no renovable: 419 MJ
	Potencia calentamiento global: 19 Kg CO₂ eq
	Consumo de agua dulce: 0,13 m³

* Cálculos basados en la **EPD-KIN-20140161-CBB1-EN / ECO-00000002** y realizados tomando como unidad funcional 1 m³ y teniendo en cuenta solamente la fase de fabricación.