

Sistema Ucrete MFAS

Revestimiento antiestático y ESD de poliuretano autonivelante de muy altas prestaciones con acabado liso para revestimientos de muy altas solicitaciones químicas, mecánicas, higiénicas y térmicas.

- Máxima durabilidad.
- Propiedades antiestáticas: cumple con los requerimientos de las normas BS5958, EN1081 y DIN5153.
- Propiedades ESD: cumple con los requisitos generales para la protección de componentes electrónicos frente a fenómenos electrostáticos según EN 61340-5-1.
- Totalmente resistente en servicio desde -15°C hasta +70°C.
- No contaminante.
- Excepcional resistencia a un amplio número de agentes agresivos.
- Elevada resistencia al impacto.
- Tolerante con la humedad del soporte.
- Resistencia al deslizamiento según EN13036 Parte 4 goma 4S sobre superficie húmeda: 35.
- Clase de resistencia al deslizamiento Rd según UNE-ENV 12633: **1**
- Clase de reacción al fuego según UNE EN 13501-1 Ucrete MFAS: **Bfl-s1**.
- Absorción cero.
- Máxima higiene.
- Disponible en 8 colores: rojo, amarillo, verde, naranja, gris, crema, azul y verde/marrón.
- Aplicación profesional por instaladores homologados.

Campo de aplicación: Industria agroalimentaria, química, farmacéutica, etc., incluyendo salas blancas, laboratorios, zonas de procesado y almacenes, en ambientes predominantemente secos, donde se requiera una superficie antiestática.

		Consumo
	Imprimación Ucrete PRIMER LC o Ucrete PRIMER LCAS Imprimación de regularización que no contiene disolventes basada en la tecnología del ligante del recubrimiento de muy altas prestaciones Ucrete.	2,5 - 3,0 kg/m ²
	Puesta a tierra Cintas de cobre Máxima distancia: 10 m (recomendable cada 5 m). Las cintas de cobre deben ser conectadas a tierra mediante cable de cobre (4mm ²).	
	Capa base Ucrete MFAS Revestimiento antiestático de poliuretano autonivelante de muy altas prestaciones con acabado liso para revestimientos de muy altas solicitaciones químicas, mecánicas, higiénicas y térmicas	4 mm → 8 – 10 kg/m ² 6 mm → 12 – 14 kg/m ²
Espesores del sistema	4 mm* 6 mm**	

Nota: Los consumos indicados pueden ser superiores dependiendo de la rugosidad, temperatura y rugosidad del soporte, así como las pérdidas generadas durante la aplicación.

Resistencia a tierra: < 10⁶ Ohm (Según ensayos EN1081 y DIN51953)

Rg < 10⁹ Ohm (Según ensayo: IEC 61340-4-1)


Ensayo al tránsito peatonal: Tensión corporal < ± 100 V (IEC 61340-4-5)

Calzado / Persona / Pavimento: Rg < 3,5·10⁷ Ohm (Según ensayo: IEC 61340-4-5)

Interpretación de los resultados según IEC 61340-5-1

* Totalmente resistente a derrames líquidos y vertidos hasta los +70 °C. Adecuado para temperaturas en frío de hasta -15 °C.

** Totalmente resistente a derrames líquidos y vertidos hasta los +80 °C y puede ser limpiado de forma ligera con vapor. Adecuado para temperaturas en frío de hasta -25 °C. Habitualmente este sistema es aplicado en 4 mm.



Sistema Ucrete MFAS

Revestimiento antiestático y ESD de poliuretano autonivelante de muy altas prestaciones con acabado liso para revestimientos de muy altas sollicitaciones químicas, mecánicas, higiénicas y térmicas.



Aviso legal:

En vista de las muy diversas condiciones existentes durante la instalación, así como el gran número de campos de aplicación de nuestros productos, esta hoja de sistema únicamente tiene como objeto proporcionar directrices generales de instalación. Esta información está basada en nuestro conocimiento y experiencia previa. El cliente no está eximido de la obligación de realizar los ensayos pertinentes para determinar la idoneidad y posible aplicación para el uso previsto. El cliente debe solicitar asesoramiento técnico previo en aquellos casos donde el campo de aplicación no se encuentre explícitamente mencionado en las fichas técnicas de los productos. El empleo del producto más allá de los campos de aplicación detallados en cada ficha técnica, sin consulta previa a Master Builders Solutions España, S.L.U., y los posibles daños resultantes, es responsabilidad exclusiva del cliente. Todas las descripciones, dibujos, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc., indicados, pueden ser modificadas sin previo aviso y no representa el estado del producto según lo estipulado por contrato. El receptor de nuestros productos tiene la entera responsabilidad de observar posibles derechos de propiedad, así como otras leyes y provisiones. La referencia a nombres comerciales de otras compañías no está recomendable y no excluye el uso de productos de tipo similar. Nuestra información sólo describe la calidad de nuestros productos y servicios, sin ofrecer ninguna garantía. Asumimos responsabilidad por datos incompletos o incorrectos en nuestras hojas técnicas, en caso de negligencia grave o premeditada, sin perjuicio de las reclamaciones en virtud de las leyes aplicables por responsabilidad de producto.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L.U.

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Tel. 93 619 46 00

mbs-cc@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/es-es