

30-segundos aplicación e instalac de mortero



VANDEX PLUG
fresh mortar ...



... is pressed
firmly into the hole
until set (approx.
30 seconds).



Nivel de superficie de despegue.



La fuga de agua
se detiene
permanentemente



← La simple aplicación.
Así es como se hace.

- Para escapes de agua
- Fragua en segundos
- Duradero

AREAS DE APLICACIÓN

- Atarugamiento de escapes de agua y filtraciones
- Sellado de grietas con escapes
- Sellado de superficies mojadas
- Atarugamiento de escapes en tuberías de barro
- Calafateo de juntas en tuneles
- Fijación de estructuras de agua que necesiten ser usadas enseguida. Instalación de elementos de acero en el hormigón o mampostería.
- Protección contra la erosión de los elementos afectados por la lluvia. Apuntalamiento resistente a la erosión de los selladores del canal.
- Trabajo submarino (si hay acceso)

VANDEX PLUG se puede usar en las siguientes superficies:

- Hormigón de cemento
- Bloques
- Barro o mampostería
- Piedra

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie tiene que estar limpia, sana y libre de contaminación. Repicar áreas de escapes para formar un receptor firme donde aplicar VANDEX PLUG.

MEZCLA

El tiempo de fraguado depende de la cantidad de agua usada en la mezcla. El valor medio, a 20 °C, es: 1 kg VANDEX PLUG añadido a 0,25 litros de agua (aprox.). Mezclar rápidamente durante 15 segundos. Después, dejar que fragüe durante 30 segundos antes de usar. En climas fríos, mezclar con agua tibia, mientras que en temperaturas altas, usar agua fría.

En solo 30 segundos el agua se para.

APLICACIÓN

Mezclar cantidades pequeñas de VANDEX PLUG para evitar que se desperdicie.

- Después de mezclar, aplicar VANDEX PLUG en el área a tratar inmediatamente. Trabajar bien la mezcla en el área de aplicación y luego mantenerla firme en su lugar durante unos 30 segundos (usar guantes de goma).
- Mantener la presión sin alterar el material hasta que fragüe.
- Quitar el exceso de material.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	polvo
Color	gris
Densidad	sobre 1.2 kg/litro
Componentes	1 componente
Temperatura de aplicacion	+ 5°C to + 25°C (para permitir la mezcla de agua y sustrato de las temperaturas)
Tiempo de aplicacion	Sobre 30 segundos
Embalaje	15KG/plastico, cubos resellables
Almacenamiento	1 2 meses

LA SALUD Y LA SEGURIDAD

VANDEX PLUG contiene cemento. Irrita la piel. Riesgo de lesiones oculares graves.

Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar el polvo. Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y acuda al médico. Utilizar guantes adecuados y los ojos / la cara protección.

Para más información, remítase a la hoja de datos de seguridad.



Vandex®

IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

DISTRIBUIDOR VANDEX PARA ESPAÑA
PANTALLAX, S.L.
C/. Ciutat de València, 4 Bj. 46017 VALÈNCIA
Telf. 962061125 / Fax. 963285984
tecnicos@pantallax.es
www.pantallax.es

