

FIXENOL_FIJADOR ACQUA SILOXANO ALTA PENETRACIÓN

FIJADOR:

Emulsión acuosa a base de copolímeros acrílico-siloxánicos de partícula extremadamente fina y penetrante.

PROPIEDADES

- Partícula fina de alta penetración, con excelente adherencia sobre soportes porosos.
- Resistente a la alcalinidad del soporte, como morteros de cemento, hormigón, ladrillo ...
- Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.
- Regulación de la absorción en paredes viejas o en mal estado, aumentando la adhesión de las capas posteriores de la pintura de acabado.
- Efectiva barrera anticarbonatación, debido a su elevada resistencia a la difusión de CO₂.
- Elevada repelencia al agua, contribuyendo a la impermeabilidad del proceso de pintado.
- Efecto hidrofugante.
- Clasificación según NF T 36-005: Familia I Clase 10c

USOS

Imprimación para pinturas al agua, especialmente indicada para la fijación y sellado de sustratos minerales (mortero de cemento, hormigón, baldosín catalán, etc.). Altamente recomendable su utilización con nuestros productos para fachadas Bixolán y Reviflex. Interior - Exterior.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Blanco lechoso. Al secar queda totalmente transparente.
Adherencia	Excelente.
Viscosidad	5 – 10 poises (Brookfield RVT a 20°C).
Densidad	1.0 ± 0.05 Kg./litro.
Rendimiento	Entre 10 y 20 m ² /litro. Es muy variable dependiendo del fondo en que se aplique
Tiempo de secado	- Al tacto, 30 minutos. - Repintado, 2 a 3 horas. - Total, 15 a 20 días.

NORMAS DE APLICACIÓN

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc. Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida. La aplicación puede hacerse a brocha o rodillo, no se descarta a pistola aunque son más aconsejables las anteriores. El producto se sirve listo al uso.

No pintar por debajo de los 7°C de temperatura ambiente y del sustrato ni con una humedad relativa superior al 80%. Igualmente no se debe pintar cuando exista excesiva insolación, viento fuerte ni bajo riesgo de lluvia

Los utensilios y manchas se limpian con agua antes del secado.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

Hormigón:

Esperar hasta total fraguado (mín. 30 días)
Eliminación de desencofrantes.

Morteros:

Eliminación de eflorescencias y alcalinidad mediante tratamiento con SALSTOP y posteriormente una mano de FIXENOL _ FIJADOR ACQUA SILOXANO ALTA.

Fibrocemento:

Eliminar la alta alcalinidad y aplicar FIXENOL _ FIJADOR ACQUA SILOXANO ALTA PENETRACIÓN.

Yesos:

Porosos: Aplicar directamente una mano de FIXENOL _ FIJADOR ACQUA SILOXANO ALTA PENETRACIÓN.

SUPERFICIES PINTADAS:

Corregir las posibles diferencias de textura o de planimetría que puedan existir con nuestra línea de morteros de reparación RHONA. Independientemente de cual sea el soporte a repintar, se deberá homogeneizar el aspecto de este, es decir, matizar aquellas superficies que sean de aspecto brillante, para facilitar la apertura de poro y con ello la adherencia.

Comprobar la adherencia y resistencia de la pintura.

Si la pintura esta vieja o mal adherida con presencia de defectos tales como: caleo, ampollas, desconchados, cuarteamientos..., se debe eliminar completamente por chorreo con agua a presión antes de pintar para después aplicar una mano de FIXENOL _ FIJADOR ACQUA SILOXANO ALTA PENETRACIÓN.

APLICACIÓN

Manualmente mediante brocha, rodillo o pistola.

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

SEGURIDAD

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No morder las superficies pintadas.