



## FICHA TÉCNICA

### 1.2 PREPARACIÓN Y FIJACIÓN

#### ► Siltop Concentrado Fijador Diluyente

Imprimación a base de silicato potásico

1126 / Versión 3 / 14-07-2020



## DESCRIPCIÓN

Producto a base de silicato potásico.

## PROPIEDADES

- Regulador de la absorción de los morteros de cal y superficies en general que presenten una elevada porosidad. Igualmente, empleándolo como diluyente para la pintura al silicato aumenta la dureza y cohesión de la capa, obteniéndose resultados excepcionales.

## USOS

Se emplea como fondo sellador y diluyente para la pintura al silicato SILTOP. Permite la fijación de fondos minerales. Especialmente indicado para la regulación de la porosidad de las superficies a pintar.

## DATOS TÉCNICOS

<b>Aspecto</b>	Blanco lechoso. Al secar queda totalmente transparente.
<b>Viscosidad (Brookfield RVT a 20°C). Poises.</b>	5-10
<b>Densidad a 20°C (Kg/l)</b>	1.05 ± 0.05
<b>Rendimiento (m2/l)</b>	Dependiendo del fondo en que se aplique ente 12 -15 .
<b>Secado al tacto (20°C) (min)</b>	20-30.
<b>Repintado (horas)</b>	2.
<b>% Dilución brocha o rodillo</b>	Diluir fijador en agua en relación 1 (Siltop concentrado): 4(agua).
<b>Limpieza de utensilios y manchas</b>	Con agua antes de secado.

## NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo, grasa, salitre, etc.
- Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.

## CONDICIONES DEL SOPORTE Y AMBIENTE

### TEMPERATURA AMBIENTE:

No pintar por debajo de los 7°C.

### HUMEDAD AMBIENTE:

No pintar con una humedad relativa superior al 80%.

### CONDICIONES AMBIENTALES:

No pintar cuando exista excesiva insolación, viento fuerte ni bajo riesgo de lluvia.

# FICHA TÉCNICA

## 1.2 PREPARACIÓN Y FIJACIÓN

### ► Siltop Concentrado Fijador

#### Diluyente

Imprimación a base de silicato potásico

1126 / Versión 3 / 14-07-2020

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### SUPERFICIES NO PINTADAS:

#### Fibro cemento:

- Eliminar la alta alcalinidad y regular la absorción con la aplicación de fijador/imprimación adecuado (Ver posibles sistemas de aplicación)

#### Hormigón:

- Esperar hasta total fraguado (mín 30 días).
- Eliminación de desencofrantes

#### Yeso/Escayola:

- No se debe aplicar sobre yeso o escayola.

#### Mortero cemento:

- Esperar hasta total fraguado (mín 30 días).
- Eliminación de eflorescencias y alcalinidad mediante tratamiento con SULFATOS DE ZINC DILUIDO.

## POSIBLES SISTEMAS DE APLICACIÓN

La aplicación normal de Siltop concentrado Fijador diluyente puede hacerse a brocha o rodillo.

## SEGURIDAD

Consultar la ficha de datos de seguridad en vigor para una manipulación segura ( Apartado 8.2). No apto para uso infantil. Mantener fuera del alcance de los niños. No morder las superficies pintadas.

## ELIMINACIÓN

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado siguiendo la legislación local- nacional vigente. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos o a través de un gestor de residuos autorizado. Los residuos deben manipularse, almacenarse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local-nacional vigentes.

## ALMACENAMIENTO

Ver condiciones de almacenamiento indicadas en el apartado 7.2 de la ficha de datos de seguridad en vigor. Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas. Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

## NOTA TEXTO LEGAL

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Pinturas Isaval de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Pinturas Isaval. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Pinturas Isaval se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.isaval.es». Todos los datos de esta Ficha están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas tomadas “in situ” pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.