# HABITO® 13 1200
## Placas




UNE-EN 520

### Descripción del producto

Placa de Yeso Laminado de 12,5 mm de espesor y 1200 mm de anchura, que en su proceso de fabricación es aditivada convenientemente para dotarla de unas mejores prestaciones de resistencia a los impactos y capacidad de carga.

### Aplicación

Construcción de sistemas de obra seca en interiores: tabiquería / particiones, trasdosados autoportantes, techos continuos. Se utilizará principalmente en soluciones que requieran altas prestaciones frente a impacto o capacidad de carga.

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**
Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es

# HABITO® 13 1200

| Características | Valor |
|---|---|
| Normas | EN 520,Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. |
| Espesor de la placa | 12,5 mm |
| Tolerancia de espesor de la placa | +/- 0,5 mm |
| Color de la cara | Gris |
| Color del dorso | Marrón |
| Tipo de borde longitudinal | Borde Afinado (BA) |
| Tipo de borde transversal | Borde Cuadrado (BC) |
| Conductividad térmica | 0,25 W/m.K |
| Dureza superficial | Diámetro de huella ≤ 15 mm |
| Factor de difusión de vapor de agua (μ) | 10 |
| Reacción al fuego | A2-s1, d0 |
| Designación del tipo de placa, según CE | D, F, I, R |
| Resistencia a la extracción del tornillo | > 600 N |
| Peso por metro cuadrado | 12,2 kg/m² |
| Resistencia a flexión longitudinal | ≥ 1000 N |
| Resistencia a flexión transversal | ≥ 400 N |

| Largo (mm) | Ancho (mm) | Acondicionamiento Placas/Pallet |
|---|---|---|
| 2000 [1] | 1200 [2] | 30 |
| 2500 [1] | 1200 [2] | 30 |
| 3000 [1] | 1200 [2] | 30 |

[1] Tolerancia de la longitud (mm): +0/-5,
[2] Tolerancia del ancho (mm): +0/-4

*Cotas expresadas en mm.*

## Almacenaje y conservación

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia. Apilado máximo de las placas: 6 palets.

## Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo®.

## Manipulación

Durante la descarga, la apertura de las uñas de la carretilla deberá ser como mínimo 1/3 de la longitud de la placa a manipular, siempre situando la carga centrada sobre las uñas de la carretilla. Se recomienda especial atención con las placas de 3.000 mm.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

24/10/2019

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**
Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es

SAINT-GOBAIN

# HABITO® 15 1200
## Placas




CE

UNE-EN 520

### Descripción del producto

Placa de Yeso Laminado de 15 mm de espesor y 1200 mm de anchura, que en su proceso de fabricación es aditivada convenientemente para dotarla de unas mejores prestaciones de resistencia a los impactos y capacidad de carga.

### Aplicación

Construcción de sistemas de obra seca en interiores: tabiquería / particiones, trasdosados autoportantes, techos continuos. Se utilizará principalmente en soluciones que requieran altas prestaciones frente a impacto o capacidad de carga.

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**
Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es

Placo SAINT-GOBAIN

# HABITO® 15 1200

| Características | Valor |
|---|---|
| Normas | EN 520,Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. |
| Espesor de la placa | 15 mm |
| Tolerancia de espesor de la placa | +/- 0,5 mm |
| Color de la cara | Gris |
| Color del dorso | Marrón |
| Tipo de borde longitudinal | Borde Afinado (BA) |
| Tipo de borde transversal | Borde Cuadrado (BC) |
| Conductividad térmica | 0,25 W/m.K |
| Dureza superficial | Diámetro de huella ≤ 15 mm |
| Factor de difusión de vapor de agua (μ) | 10 |
| Reacción al fuego | A2-s1, d0 |
| Designación del tipo de placa, según CE | D, F, I, R |
| Resistencia a la extracción del tornillo | > 600 N |
| Peso por metro cuadrado | 14,4 kg/m$^2$ |
| Resistencia a flexión longitudinal | ≥ 1000 N |
| Resistencia a flexión transversal | ≥ 400 N |

| Largo (mm) | Ancho (mm) | Acondicionamiento Placas/Pallet |
|---|---|---|
| 2000 [1] | 1200 [2] | 24 |
| 2500 [1] | 1200 [2] | 24 |

[1] Tolerancia de la longitud (mm):+0/-5,
[2] Tolerancia del ancho (mm): +0/-4

*Cotas expresadas en mm.*

## Almacenaje y conservación

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia. Apilado máximo de las placas: 6 palets.

## Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo®.

## Manipulación

Durante la descarga, la apertura de las uñas de la carretilla deberá ser como mínimo 1/3 de la longitud de la placa a manipular, siempre situando la carga centrada sobre las uñas de la carretilla. Se recomienda especial atención con las placas de 3.000 mm.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

24/10/2019

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**
Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es

SAINT-GOBAIN