

PLADUR® Ultra L-Tec

01a13001ES - Rev. 06/2020



DESCRIPCIÓN

Placa de yeso laminado de densidad reducida. Está formada por un alma de yeso 100% natural recubierta de sus dos caras por una lámina de celulosa especial.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Sistemas de techos en obra nueva o de reforma en las que no se requiera certificación de resistencia al fuego ni requisitos acústicos.
- No será válida para zonas húmedas
- No será válida para tabiques

DADOS TÉCNICOS

| PROPIEDADES | VALORES |
|--|---|
| Color | Cara - Gris claro Dorso - Marrón kraft |
| Borde longitudinal Borde transversal | BA (Afinado) BCT (Cortado) |
| Espesor (mm) | 12,5 |
| Peso (kg/m ²) aprox. | 6,5 |
| Resistencia a flexión (N) | Longitudinal ≥550 |
| | Transversal ≥210 |
| Conductividad térmica (λ) (W/mK) | ≤0,25 |
| Resistencia térmica (m ² K/W) | ≥0,05 |
| Dilatación linear (m/m °C) | - |
| Dureza superficial (huella) (mm) | Ø ≤20 |
| Permeabilidad al aire [m ³ /(m ² .s.Pa)] | - |
| Permeabilidad al vapor de agua (factor de resistencia) | 10 |
| Reacción al fuego | A2 s1, d0 |
| Norma aplicable / certificaciones | EN-520 CE |
| Clasificación (de acuerdo con EN-520) | A |

DIMENSIONES (MM)

| ESPESOR | LARGO X ANCHO |
|---------|----------------------|
| 13 | 2000x1200, 2500x1200 |

TOLERANCIAS (SEGÚN EN-520)

- Longitud: +0 / -5 mm
- Ancho: +0 / -4 mm
- Espesor: ±0,4 mm

MARCADO DE PLACA Y PALET

- **Borde afinado:** logo PLADUR®, denominación de placa, marcado CE .
- **Borde:** Código EAN, denominación de placa, dimensiones.
- **Dorso:** PLADUR®, Placa Yeso laminado, Ultra L-Tec, EN-520, tipo de borde, CE, reacción al fuego, identificación, made in Spain, fecha fabricación.
- **Palet:** logo PLADUR®, dimensiones y tipo de borde.



Embalaje

| ESPESOR | UDS / LOTE | OTROS |
|---------|------------|--|
| 12,5 | 60 | Los lotes apoyan sobre calas de lino. la cantidad de calas varía según el espesor y las dimensiones de las placas. |

INSTALACIÓN

- Se debe respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio en el que se realice la instalación.
- Atendemos a las consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestra dirección de correo electrónico consultas@pladur.com.



01a13001ES - Rev. 06/2020

ACABADOS Y DECORACIÓN

- La placa PLADUR® Ultra L-Tec está indicada para ser acabada con la gama de pastas y cintas PLADUR®.
- No se debe pintar la superficie antes de realizar el tratamiento de juntas.
- Las pequeñas reparaciones de daños menores que se efectúen sobre ella deben realizarse con la pasta de agarre PLADUR®.
- Es necesario aplicar una imprimación y dejar secar antes de pintar, texturizar o empapelar, de forma que se iguale la capacidad de absorción de la placa y la pasta.
- Se deben seguir cuidadosamente las indicaciones del fabricante para su aplicación.
- Es recomendable ejecutar los trabajos de decoración con la mayor premura desde que se terminan los trabajos de acabado (tratamiento de juntas y tornillos) para evitar la aparición de oxidaciones en la superficie de la placa.
- Aplicar una imprimación en toda la superficie de la placa previene estas apariciones.
- Una adecuada ventilación del recinto que favorezca la circulación de aire minimiza la aparición de problemas ocasionados por la humedad.
- En caso de altos niveles de humedad ambiental podría ser necesario el uso de dehumidificadores.
- Se deben seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante del material que se emplee como decoración.

PRECAUCIONES

- Únicamente mediante el uso combinado de productos originales PLADUR® (placa, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) garantizamos el cumplimiento de los resultados obtenidos en nuestros ensayos o predicciones y que ofrecemos en nuestra documentación técnica.
- Las placas instaladas y no decoradas no deben exponerse a la luz solar durante tiempos prolongados. El uso de una imprimación específica para placa de yeso laminado minimiza la aparición de oxidaciones en la superficie de las placas bajo estas circunstancias.
- Se debe mantener el recinto correctamente ventilado y evitar condensaciones que puedan dañar las placas.
- Para obtener información detallada sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

ALMAZENAJE Y MANIPULACIÓN

- Apilar las placas siempre en horizontal, sobre una superficie plana y seca, al resguardo de la luz solar y la lluvia en un lugar de no interperie.
- Los palets se apilarán formando pilas estables y perfectamente verticales.
- Para el montaje de las placas se recomienda manipularlas verticalmente, con cuidado de no golpearlas con ningún otro objeto y provocar daños.
- Para su transporte manual, se recomienda mantenerlas en posición horizontal y valerse de, al menos dos personas, siempre que no se empleen medios mecánicos.
- No se recomienda la manipulación por un solo individuo de productos o conjunto de productos que superen individual o simultáneamente los 25 kg. En caso de superarlo se recomienda una manipulación colectiva o mediante la ayuda de elementos mecánicos.
- Cuando las placas sean transportadas por carretillas elevadoras, las uñas de la carretilla deberán estar abiertas al máximo.
- Las placas pueden cortarse con una sierra o de forma manual, cortando la celulosa con un elemento de filo cortante (cutter) y doblándolas sobre dicho corte. Se recomienda el uso de guantes de protección mecánica según UNE-EN 420 y UNE-EN 388.
- El uso de herramientas mecánicas requiere seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante.

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Yeso Laminado, Transformados,
Perfiles y Pastas Adhesivas

El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama PLADUR®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado junio de 2020. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. PLADUR® es una marca registrada de Pladur® Gypsum, S.A.U.

consultas@pladur.com
www.pladur.com



Pladur®
Lo hace realidad