

PAVILAND® TOP AC

Revestimiento acrílico coloreado para la protección y terminación de pavimentos de hormigón



DESCRIPCIÓN

Pintura a base de resinas acrílicas en agua, cargas micronizadas y pigmentos, de un solo componente, que actúa como capa decorativa, de terminación y sellado en soportes cementosos y de hormigón. Es un endurecedor superficial en pavimentos cementosos que sella y protege la superficie tratada. Garajes, suelos interiores o zonas de parking exteriores de muy bajo tráfico. Tiene una buena resistencia a los rayos ultravioleta, ya que no decolora.

COMPOSICIÓN

Resinas acrílicas en medio acuoso con cargas minerales.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Amplia gama de colores.
- Acabado estético.
- Muy fácil aplicación.
- Gran durabilidad.
- Endurecedor superficial en pavimentos cementosos.
- Sella y protege la superficie tratada.
- Buena resistencia a los rayos ultravioleta: no decolora.
- Producto base agua, sin disolventes.
- Capa decorativa y anti-polvo para suelos cementosos.
- Suelos de trasteros.
- Garajes interiores o zonas de parkings exteriores de muy bajo tráfico rodado.
- Zonas de almacenamiento peatonales.
- Interior - Exterior.
- Especialmente formulada para su aplicación con airless.

SOPORTES

- Los soportes deben ser resistentes, estables, sanos y estar limpios, exentos de polvo, restos de desencofrantes, productos orgánicos, etc.
- El soporte, hormigón o mortero cementoso, debe tener la resistencia adecuada, poro abierto y ligera rugosidad. Previamente a la aplicación deben repararse adecuadamente las coqueras y/o fisuras que pudieran encontrarse en el soporte mediante los productos de nuestra gama PAVILAND o MORCEM REST. Es recomendable el fresado y/o lijado del soporte con el objetivo de abrir el poro y desincrustar materiales adheridos: grasas, pinturas, etc. La humedad residual del soporte no deberá ser superior al 4 %.

PAVIMENTOS

PAVILAND® TOP AC

MODO DE EMPLEO

- El producto viene preparado para su aplicación directa. Debe de ser homogeneizado previamente con un batidor adecuado, a baja velocidad, durante aproximadamente dos minutos.
- En soportes poco porosos es recomendable aplicar una primera mano diluida al 10 % en peso de agua. A continuación aplicar una o dos manos sin diluir.
- En soportes de absorción normal sería suficiente con aplicar dos capas de producto.
- El producto se aplica mediante pulverizador o rodillo.
- El repintado se hará en el momento en que la capa anterior esté seca: en condiciones normales unas 3 – 5 horas.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar por debajo de 10° C.
- No aplicar por encima de 30° C.
- No aplicar con riesgo de heladas, lluvia, fuertes vientos o sol directo.
- El producto no es apto para el revestimiento de piscinas, balsas, y en general zonas con contacto permanente con el agua.
- No dejar en ningún caso capas excesivamente gruesas.
- Utilizar guantes y gafas protectoras para su empleo. En caso de contacto directo con los ojos lavarse con abundante agua y jabón y acudir al médico especialista.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua antes de su secado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su empleo. Una vez endurecido sólo es posible limpiar el producto por medios mecánicos.
- No comer ni fumar durante su manipulación.
- Los envases vacíos deben de ser eliminados de acuerdo a la legislación vigente.

PRESENTACIÓN

Envases de 5 y 20 Kg.

Almacenamiento hasta 1 año en sus envases originales cerrados, en lugar fresco y seco, a temperaturas entre 10 y 30° C y siempre al abrigo del sol directo y la intemperie.

DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar).

Aspecto	Pasta coloreada
Densidad aproximada	1,4 Kg/dm ³
Resistencia a la abrasión Taber 8días (CS10/1000g/1000ciclos)	270 mg
Rendimiento aproximado	0,2 Kg/m ² por capa

Tiempos de Aplicación

Curado inicial	10-24 h/temperaturas
Curado total	24-48 horas/temperatura
Tiempo para tráfico peatonal	24-48 horas/temperatura
Tiempo para tráfico ligero	3 días
Tiempo para repintado	3-5 horas
Tiempo de secado al tacto	10-24 h/temperaturas

Los tiempos se refieren a una temperatura de 23°C y 55 % de humedad relativa. Éstos son más cortos a temperaturas más elevadas y más largos a temperaturas más bajas.

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.

PAVIMENTOS

PAVILAND® TOP AC

En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.

Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.