

IMPERPUMA PLUS PARKING



DESCRIPCIÓN

Lámina de 1 m x 8 m x 5 Kg/m2 de betún modificado con plastómero (APP), con armadura de fieltro de poliéster, acabada con film de polietileno antiadherente en cara interna y con gránulo mineral como material de protección en cara externa. Actúa como sistema monocapa y bicapa bajo protección pesada. Sirve a su vez para la estanquidad en estructuras enterradas y lámina inferior en cubierta ajardinada.

COMPOSICIÓN

Compuesta por armadura de fieltro de poliéster no tejido reforzado y estabilizado, mástico modificado con plastómeros acabada con film de polietileno antiadherente en ambas caras.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Sistemas monocapa bajo protección pesada.
- Sistema bicapa bajo protección pesada.
- Lámina inferior en sistema bicapa expuesto a la intemperie.
- Lámina para estanquidad en estructuras enterradas.
- Lámina inferior en cubierta ajardinada.

MODO DE EMPLEO

Colocar por adhesión mediante soplete.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No recomendada para lámina superior en sistema bicapa expuesto a la intemperie, monocapa expuesto a la intemperie y lámina superior en cubierta ajardinada.
- Almacenar en posición vertical.
- Resguardar de la intemperie y la humedad.
- No aplicar a temperaturas inferiores a - 5 °C.
- En general, la puesta en obra de la protección de la impermeabilización se llevará a cabo lo antes posible, especialmente en el caso de soluciones no adheridas, para las cuales se recomienda que no estén expuestas a la intemperie durante un período mayor que 72 h.

PRESENTACIÓN

Se presentan paletizados a 25 rollos por palé.
Tiempo máximo de almacenamiento: 2 años, resguardado de la intemperie a temperaturas superiores a +5°C.

CERTIFICACIONES

Esta lámina está en posesión de la Marca N de AENOR
Nº de Organismo Notificado: 0099
Año de colocación del Marcado CE: 2006
Nº Certificado de CPF: 0099 / CPD / A85 / 0019
Producto conforme al anexo Z.A. de la norma UNE-EN 13707

PRODUCTOS ASFÁLTICOS

IMPERPUMA PLUS PARKING

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMA ENSAYO	UNIDAD	VALOR
Comportamiento Fuego Externo	prEN 13501-5	-	B _{ROOF} (t1)
Reacción al Fuego	EN 13501-1	-	E
Estanquidad al agua	EN 1928 (A)	-	Pasa
Resistencia Tracción Longitudinal	EN 12311-1	N/50 mm	700±200
Resistencia Tracción Transversal	EN 12311-1	N/50 mm	450±150
Alargamiento a la Rotura Longitudinal	EN 12311-1	%	35±15
Alargamiento a la Rotura Transversal	EN 12311-1	%	35±15
Resistencia a Penetración Raíces	prEN 13948	-	PND
Resistencia a Carga Estática	EN 12730	kg	≥15
Resistencia a Impacto	EN 12691	mm	≥1000
Resistencia de Junta a la Cizalla Longitudinal	EN 12317-1	N/5 cm	450±150
Resistencia de Junta a la Cizalla Transversal	EN 12317-1	N/5 cm	450±150
Plegabilidad	EN 1109	°C	≤-15
Transmisión Vapor de Agua	EN 1931	(m ² .s.Pa)/kg	20.000
Resistencia a la Fluencia	EN 1110	°C	≥120
Estabilidad Dimensional	EN 1107-1	%	≤0.4
Adhesión Gránulos	EN 12039	%	PND
Sustancias Peligrosas	-	-	PND

PND: Prestación No Determinada; Pasa: Positivo; No pasa: Negativo

OTRAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	NORMA ENSAYO	UNIDAD	VALOR
Defectos visibles	EN 1850-1	-	Sin defecto
Masa	EN 1849-1	Kg/m ²	[4.75 - 5.50]
Longitud	EN 1848-1	m	8
Ancho	EN 1848-1	m	1
Rectitud	EN 1848-1	-	Pasa
Superficie rollo	-	m ²	8
Rollos por palé	-	-	25

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.

En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los



PRODUCTOS ASFÁLTICOS

IMPERPUMA PLUS PARKING

mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.

Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.