



Los datos aportados en la presente Ficha Técnica son un resumen de prestaciones relacionadas en el ETE 08/0295.

Para ampliar dicha información, consulte la declaración de prestación del artículo o el propio certificado ETE 08/0295 que tienen a su disposición en www.thermochip.com

COMPOSICIÓN

Interior: tarima de abeto

Núcleo: poliestireno extruido

Exterior: aglomerado hidrófugo

Cara interior	Espesor núcleo	Cara exterior	Dimensiones			Paneles / palet	m ² panel / palet	Peso panel		Carga máxima	Carga a L/200 ^[1]	Transmit. térmica
	mm		Grosor	Largo	Ancho			kg/m ²	kg/panel	kg/m ²	kg/m ²	W/m ² °C
19	40	19	78	2400	550	30	39,600	22,56	29,78	1203	290	0,673
				3000	550		49,500	22,56	37,22	1165	236	0,673
19	50	19	88	2400	550	26	34,320	22,88	30,20	1386	334	0,588
				3000	550		42,900	22,88	37,75	1330	269	0,588
19	60	19	98	2400	550	26	34,320	23,20	30,62	1547	372	0,503
				3000	550		42,900	23,20	38,28	1495	302	0,503
19	80	19	118	2400	550	20	26,400	23,84	31,47	1603	386	0,391
				3000	550		33,000	23,84	39,34	1570	318	0,391
19	100	19	138	2400	550	16	21,120	24,48	32,31	1718	414	0,319
				3000	550		26,400	24,48	40,39	1665	337	0,319
19	120	19	158	2400	550	14	18,480	25,12	33,16	1850	445	0,270
				3000	550		23,100	25,12	41,45	1810	366	0,270
19	140	19	178	2400	550	12	15,840	25,76	34,00	1987	478	0,234
				3000	550		19,800	25,76	42,50	1944	395	0,234
19	160	19	198	2400	550	10	13,200	26,40	34,85	>1987	>478	0,206
				3000	550		16,500	26,40	43,56	>1944	>395	0,206
19	180	19	218	2400	550	10	13,200	27,04	35,69	>1987	>478	0,185
				3000	550		16,500	27,04	44,62	>1944	>395	0,185
19	200	19	238	2400	550	10	13,200	27,68	36,54	>1987	>478	0,167
				3000	550		16,500	27,68	45,67	>1944	>395	0,167

^[1] Cálculos obtenidos sobre panel en tres apoyos.



THERMOCHIP, S.L.U.

A Medua, s/n, 32330 Sobrado de Valdeorras, Ourense [España]

+34 900 351 713 info@thermochip.com

www.thermochip.com

THERMOCHIP