

# URSA XPS N-III PR L



DoP 34XPSNPR3023101

Panel de poliestireno extruido URSA XPS conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie acanalada y mecanizado lateral a media madera. Puede utilizarse dentro de un amplio margen de temperaturas que abarca desde -50°C hasta +75°C.

## PRODUCTO MEJORADO

$\lambda$   
0,032  
hasta 120 mm

+

Espesores  
Resistencia  
térmica

300  
kPa



### Aplicación recomendada

• Bajo cubierta de tejas amorteadas.

Panel

| Código  | Lambda<br>(λ90/90)<br>W/m·K | Espesor<br>mm | Ancho<br>m | Largo<br>m | Dis. | Ud./<br>Pq | m²/<br>Pq | m²/<br>palet |
|---------|-----------------------------|---------------|------------|------------|------|------------|-----------|--------------|
| 2143181 | 0,032                       | 40            | 0,60       | 1,25       | S    | 9          | 6,75      | 94,50        |
| 2108497 | 0,032                       | 50            | 0,60       | 1,25       | S    | 8          | 6,00      | 72,00        |
| 2108523 | 0,032                       | 60            | 0,60       | 1,25       | S    | 7          | 5,25      | 63,00        |
| 2144701 | 0,032                       | 80            | 0,60       | 1,25       | S    | 5          | 3,75      | 45,00        |
| 2144702 | 0,032                       | 100           | 0,60       | 1,25       | S    | 4          | 3,00      | 36,00        |
| 2144699 | 0,032                       | 120           | 0,60       | 1,25       | C    | 3          | 2,25      | 31,50        |
| 2144956 | 0,035                       | 140           | 0,60       | 1,25       | C    | 3          | 2,25      | 27,00        |
| 2144957 | 0,035                       | 160           | 0,60       | 1,25       | C    | 2          | 1,50      | 24,00        |



020/002752

## Características técnicas

|                                                 |                   |                   |             |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Lambda (λ90/90)                                 | espesor ≤ 120     | EN 12667 EN 12939 | 0,032 W/m·K |
| Lambda (λ90/90)                                 | espesor 130 - 200 |                   | 0,035 W/m·K |
| Lambda (λ90/90)                                 | espesor > 200     |                   | 0,036 W/m·K |
| Reacción al fuego (Euroclases)                  | EN 13501-1        |                   | E           |
| Resistencia a la compresión                     | EN 826            |                   | ≥300 kPa    |
| Estabilidad dimensional (Δε) (70°C 90% humedad) | EN 1604           |                   | ≤5%         |
| Tolerancia en el espesor                        | EN 823            |                   | T1          |
| Densidad nominal aproximada                     |                   |                   | 30 Kg/m³    |
| Calor específico aprox. (Cp)                    |                   |                   | 1450 J/Kg·K |

Código designación    espesor ≤ 60 XPS -EN 13164- T1-CS(10/Y)300-DS(23,90)  
 espesor ≥ 70 XPS -EN 13164- T1-CS(10/Y)300-DS(23,90)-TR200

Dis Disponibilidad S Stock C Consultar (pedido mínimo 10 palets) Pq Paquete Rt Resistencia Térmica



Disponibles las  
Declaraciones  
Ambientales de  
Producto (DAP)

URSA Ibérica Aislantes, S.A.  
 webmaster.ursa.es@etexgroup.com www.ursa.es

