


URSA PUREONE

Pure 35QN



Panel de lana mineral URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrada en rollo.

Aplicación recomendada

- Fachadas por el interior
- Cubierta inclinada.
- Aislamiento entre tabiquillos.



DoP 33PU035NK16111

10/083/672

Características	Norma UNE	Valor
Código designación		espesor de 100 a 200 mm: MW-EN 13162-T2-WS-MU1-AFr5 espesor de 220 a 240 mm: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,035 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Tolerancia en el espesor	EN 823	T2
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr5 $\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$
Transmisión del vapor de agua (μ)	EN 12806	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Densidad nominal aproximada		22 Kg/m ³
Calor específico aproximado (C_p)		800 J/Kg·K

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica m ² ·K/W	Ud /paquete	m ² /paquete	paquete /palet	m ² /palet
2139540	100	1,20	6,00	2,85	1	7,20	18	129,50
2140220	120	1,20	5,40	3,40	1	6,48	18	116,64
2139011	151	1,20	4,05	4,30	1	4,86	18	87,48
2136824	180	1,20	3,30	5,10	1	3,96	18	71,28
2133255	200	1,20	3,00	5,70	1	3,60	18	64,80
2134764	220	1,20	2,70	6,25	1	3,24	18	58,32
2140080	240	1,20	2,70	6,85	1	3,24	18	58,32



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Excelente comportamiento al fuego



Suave al tacto



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)

