

URSA TERRA

T18R / T18P



DoP 34TER35NK19031



T18R 0099/CPR/A43/0633
T18P 0099/CPR/A43/0229

020/003858
020/003016

DIT 380R/21
DIT 380R/21

Características	Norma UNE	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-WS-AW
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,035 W/m-K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Tolerancia en el espesor	EN 823	T3
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	AFr5 ≥ 5 kPa·s/m ²
Absorción acústica (α)		AW
Permeabilidad al vapor de la lana (μ)	EN 12086	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 Kg/m ²
Densidad nominal aproximada		18 Kg/m ³
Calor específico aproximado (C_p)		800 J/Kg-K

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica m ² ·K/W	Alfa global α_w	Ud /paquete	m ² /paquete	paquete /palet	m ² /palet
2142169	46	0,40	13,50	1,30	0,80	3	16,20	18	291,60
2142213	46	0,60	13,50	1,30	0,80	2	16,20	18	291,60
2141476	50	0,40	13,50	1,40	0,85	3	16,20	18	291,60
2141916	50	0,60	13,50	1,40	0,85	2	16,20	18	291,60
2131744	65	0,40	10,80	1,85	1,00	3	12,96	18	233,28
2131747	65	0,60	10,80	1,85	1,00	2	12,96	18	233,28
2137138	85	0,40	8,10	2,40	1,00	3	9,72	18	174,96
2136607	85	0,60	8,10	2,40	1,00	2	9,72	18	174,96
2142106	100	0,40	5,40	2,85	1,00	3	6,48	18	116,64
2141080	100	0,60	5,40	2,85	1,00	2	6,48	18	116,64
2141101	120	0,60	5,40	3,40	1,00	2	6,48	18	116,64

Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica m ² ·K/W	Alfa global α_w	Ud /paquete	m ² /paquete	paquete /palet	m ² /palet
2142180	46	0,60	1,35	1,30	0,80	16	12,96	20	259,20
2142781	50	0,60	1,35	1,40	0,85	14	11,34	20	226,80
2141625	65	0,60	1,35	1,85	1,00	10	8,10	20	162,00
2142457	75	0,60	1,35	2,10	1,00	9	7,29	20	145,80
2141627	85	0,60	1,35	2,40	1,00	8	6,48	20	129,60
2141629	100	0,60	1,35	2,85	1,00	6	4,86	20	97,20
2141630	120	0,60	1,35	3,40	1,00	5	4,05	20	81,00

