

# I Colocación y rejuntado de cerámica

La selección de un mortero cola debe basarse en los siguientes criterios:

- Lugar donde va colocada la baldosa: muro, suelo, interior o exterior.
  - Naturaleza del soporte.
  - Características de la baldosa a colocar: absorción y tamaño.
- A partir de estos criterios, las tablas de selección permiten elegir los productos de colocación adecuados.

## CERÁMICA EN SUELOS INTERIORES

SUELOS INTERIORES					
soporte	baldosas		producto	pág.	
	absorción	longitud			
	media/alta	≤ 30 cm	<b>webercol classic</b> <b>webercol panda</b> (sólo Canarias)	63 64	
		≤ 60 cm	<b>webercol dur</b> (i)	62	
	cualquiera	≤ 90 cm	<b>webercol flex duogel</b> (i) <b>webercol flex duo</b> (i)	48 54	
	cualquiera		<b>webercol flex<sup>3</sup> supergel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multigel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multi</b> (i) <b>webercol panda flex</b> <b>webercol flex confort</b> (i) <b>webercol flex superapid</b> <b>webercol flex multirapid</b>	44 46 50 52 56 58 60	
	≤ 60 cm	<b>webercol flex duogel</b> (i) <b>webercol flex duo</b> (i)	48 54		
	> 60 cm	<b>webercol flex<sup>3</sup> supergel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multigel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multi</b> (i) <b>webercol panda flex</b> <b>webercol flex confort</b> (i) <b>webercol flex superapid</b> <b>webercol flex multirapid</b>	44 46 50 52 56 58 60		
	hormigón	cualquiera	≤ 90 cm	<b>webercol flex duogel</b> (i) <b>webercol flex duo</b> (i)	
		cualquiera		<b>webercol flex<sup>3</sup> supergel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multigel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multi</b> (i) <b>webercol panda flex</b> <b>webercol flex confort</b> (i) <b>webercol flex superapid</b> <b>webercol flex multirapid</b>	44 46 50 52 56 58 60
		≤ 90 cm	<b>webercol flex duogel</b> (i) <b>webercol flex duo</b> (i)		
		cualquiera			
	cerámica, terrazo o piedra natural	cualquiera	> 90 cm	<b>webercol flex<sup>3</sup> supergel</b> (i)	
		cualquiera		<b>webercol flex<sup>3</sup> supergel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multigel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multi</b> (i) <b>webercol panda flex</b> <b>webercol flex confort</b> (i) <b>webercol flex superapid</b> <b>webercol flex multirapid</b>	44 46 50 52 56 58 60
		≤ 90 cm	<b>webercol flex<sup>3</sup> supergel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multigel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multi</b> (i) <b>webercol panda flex</b> <b>webercol flex confort</b> (i) <b>webercol flex superapid</b> <b>webercol flex multirapid</b>		
		cualquiera			
	calefacción radiante	cualquiera	> 90 cm	<b>webercol flex<sup>3</sup> supergel</b> (i)	
		cualquiera		<b>webercol flex<sup>2</sup> multigel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multi</b> (i) <b>webercol panda flex</b> <b>webercol flex confort</b> (i) <b>webercol flex superapid</b> <b>webercol flex multirapid</b>	46 50 52 56 58 60
		≤ 90 cm			
		cualquiera			

(i) Es aconsejable efectuar doble encolado.

## CERÁMICA EN MUROS INTERIORES

MUROS INTERIORES						
soporte	baldosas		producto	pág.		
	absorción	longitud				
 mortero	media/alta	≤ 45 cm	<b>webercol panda</b> (sólo Canarias)	64		
		≤ 60 cm	<b>webercol dur</b> (i)	62		
	cualquiera	≤ 45 cm	<b>webercol flex duogel</b> (i) <b>webercol flex duo</b> (i)	48 54		
			<b>webercol flex<sup>3</sup> supergel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multigel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multi</b> (i) <b>webercol panda flex</b> <b>webercol flex confort</b> (i) <b>webercol flex superapid</b> <b>webercol flex multirapid</b>	44 46 50 52 56 58 60		
		≤ 30 cm	<b>webercol yeso</b>	66		
			<b>webercol fix</b>	67		
			<b>webercol flex duogel</b> (i) <b>webercol flex duo</b> (i)	48 54		
	cualquiera	cualquiera	<b>webercol flex<sup>3</sup> supergel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multigel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multi</b> (i) <b>webercol panda flex</b> <b>webercol flex confort</b> (i) <b>webercol flex superapid</b> <b>webercol flex multirapid</b>	44 46 50 52 56 58 60		
			<b>webercol capa gruesa</b>	65		
		≤ 60 cm	<b>webercol flex duogel</b> (i) <b>webercol flex duo</b> (i)	48 54		
			<b>webercol flex<sup>3</sup> supergel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multigel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multi</b> (i) <b>webercol panda flex</b> <b>webercol flex confort</b> (i) <b>webercol flex superapid</b> <b>webercol flex multirapid</b>	44 46 50 52 56 58 60		
		cualquiera	<b>webercol dur</b> (i)	62		
			<b>webercol fix</b>	67		
		cualquiera	<b>webercol flex duogel</b> (i) <b>webercol flex duo</b> (i)	48 54		
			<b>webercol flex<sup>3</sup> supergel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multigel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multi</b> (i) <b>webercol panda flex</b> <b>webercol flex confort</b> (i) <b>webercol flex superapid</b> <b>webercol flex multirapid</b>	44 46 50 52 56 58 60		
			<b>webercol dur</b> (i)	62		
			<b>webercol fix</b>	67		
			<b>webercol flex duogel</b> (i) <b>webercol flex duo</b> (i)	48 54		
cualquiera		<b>webercol flex<sup>3</sup> supergel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multigel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multi</b> (i) <b>webercol panda flex</b> <b>webercol flex confort</b> (i) <b>webercol flex superapid</b> <b>webercol flex multirapid</b>	44 46 50 52 56 58 60			
		<b>webercol fix</b>	67			
		<b>webercol flex<sup>3</sup> supergel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multigel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multi</b> (i) <b>webercol panda flex</b> <b>webercol flex confort</b> (i) <b>webercol flex superapid</b> <b>webercol flex multirapid</b>	44 46 50 52 56 58 60			
		<b>webercol dur</b> (i)	62			
		<b>webercol yeso</b>	66			
		cualquiera	<b>webercol flex<sup>3</sup> supergel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multigel</b> (i) <b>webercol flex<sup>2</sup> multi</b> (i) <b>webercol panda flex</b> <b>webercol flex confort</b> (i) <b>webercol flex superapid</b> <b>webercol flex multirapid</b>	44 46 50 52 56 58 60		

(i) Es aconsejable efectuar doble encolado.

# I Colocación y rejuntado de cerámica

## CERÁMICA EN MUROS Y SUELOS EXTERIORES

La selección de un mortero cola debe basarse en los siguientes criterios:

- Lugar donde va colocada la baldosa: muro, suelo, interior o exterior.
- Naturaleza del soporte.
- Características de la baldosa a colocar: absorción y tamaño.

A partir de estos criterios, las tablas de selección permiten elegir los productos de colocación adecuados.

MUROS EXTERIORES				
soporte	baldosas		producto	pág.
	absorción	longitud		
 mortero	cualquiera	≤ 60 cm	<b>webercol flex<sup>2</sup> multigel (1)(2)</b> <b>webercol flex<sup>2</sup> multi (1)(2)</b> <b>webercol panda flex</b> <b>webercol flex confort (1)(2)</b> <b>webercol flex superapid</b> <b>webercol flex multirapid</b>	46 50 52 56 58 60
		cualquiera	<b>webercol flex<sup>3</sup> supergel (1)(2)</b>	44
 hormigón	cualquiera	≤ 30 cm	<b>webercol flex<sup>2</sup> multigel (1)(2)</b> <b>webercol flex<sup>2</sup> multi (1)(2)</b> <b>webercol panda flex</b> <b>webercol flex confort (1)(2)</b> <b>webercol flex superapid</b> <b>webercol flex multirapid</b>	46 50 52 56 58 60
		cualquiera	<b>webercol flex<sup>3</sup> supergel (1)(2)</b>	44

(1) Es aconsejable efectuar doble enculado.

(2) Con piezas de gran formato (> 60x40 cm) o peso mayor de 40 kg/m<sup>2</sup> o altura del revestimiento superior a 3 m, utilizar grapas de seguridad (GR) o anclajes mecánicos.

SUELOS EXTERIORES				
soporte	baldosas		producto	pág.
	absorción	longitud		
 mortero	media/alta	≤ 45 cm	<b>webercol dur (1)</b>	62
		cualquiera	<b>webercol flex duogel (1)</b> <b>webercol flex duo (1)</b>	48 54
	cualquiera	> 60 cm	<b>webercol flex<sup>3</sup> supergel (1)</b>	44
		≤ 60 cm	<b>webercol flex<sup>2</sup> multigel (1)</b> <b>webercol flex<sup>2</sup> multi (1)</b> <b>webercol flex confort (1)</b>	46 50 56
 hormigón	cualquiera	≤ 45 cm	<b>webercol flex duogel (1)</b> <b>webercol flex duo (1)</b>	48 54
		> 60 cm	<b>webercol flex<sup>3</sup> supergel (1)</b>	44
		≤ 60 cm	<b>webercol flex<sup>2</sup> multigel (1)</b> <b>webercol flex<sup>2</sup> multi (1)</b> <b>webercol flex confort (1)</b>	46 50 56
 cerámica	cualquiera	> 60 cm	<b>webercol flex<sup>3</sup> supergel (1)</b>	44
		≤ 60 cm	<b>webercol flex<sup>2</sup> multigel (1)</b> <b>webercol flex<sup>2</sup> multi (1)</b> <b>webercol flex confort (1)</b>	46 50 56

Nota: Clasificación de las baldosas cerámicas según la absorción de agua (% en peso).

- Baja absorción. Absorción inferior al 3%.
- Media absorción comprendida entre los valores 3 y 10%.
- Alta absorción. Absorción superior al 10%.