

microhormigón rápido para fijaciones en áreas de tráfico

- Anclajes y rellenos de gran espesor: hasta 30 cm.
- Reanudación de la circulación a las 2 horas.
- Desarrollo rápido de resistencias.
- Gran durabilidad: reforzado con fibras metálicas inoxidables.
- Fijaciones de elementos de alcantarillado y anclaje de mobiliario urbano.

Descripción **weber.tec trafic** es un mortero de un componente, reforzado con fibras de acero con un rápido fraguado y endurecimiento. Está especialmente indicado para el anclaje de tapas de registro y la fijación de mobiliario urbano.

Aplicaciones

- Colocación y anclaje de cercos de alcantarillado, tapas de registro y tapas de arquetas de inspección en calles, aceras y parkings.
- Colocación de trampillas y cajas para contadores de luz y gas.
- Fijación de cajas de telecomunicaciones.
- Fijación de elementos de mobiliario urbano y elementos de la vía pública como señales de tráfico, paneles publicitarios, bancos, etc...
- Colocación de bordillos, adoquines y placas de hormigón.
- Anclajes y rellenos de gran espesor que requieran un fraguado rápido y de altas resistencias.
- Reparación rápida de agujeros, baches y ranuras en pavimentos de hormigón.
- Reparaciones en horizontal y en pendientes.

Soportes Hormigón.

Recomendaciones de uso

- **weber.tec trafic** está listo para ser amasado. No añadir áridos, ni ligantes o aditivos.
- No aplicar directamente sobre asfalto o revestimientos bituminosos.
- Limpiar las herramientas con agua antes del secado del producto.

Composición química Cementos especiales, áridos de sílice y calcáreos, fibras metálicas inoxidables, humo de sílice y aditivos específicos.

Observaciones

- Temperatura de empleo: de 5 a 35° C.
- No aplicar sobre soporte helado, en vías de deshielo o con riesgo de helada en las siguientes 24 horas
- Proteger de la evaporación y lluvia durante el proceso de endurecimiento del material.

Preparación del soporte

- Retirar cualquier parte frágil, no adherida o sucia (aceites, grasas...).
- Asegurarse que el soporte sea sólido y resistente.
- Quitar el polvo mediante cepillado o con aire comprimido, y limpiar con abundante agua.
- El soporte debe estar húmedo, pero sin restos de agua en la superficie.
- Las piezas metálicas a anclar deben estar limpias, desengrasadas y exentas de óxido.

Anclaje de tapas de registro: recortar mediante medios mecánicos un anillo de unos 10 cm alrededor de la tapa a colocar, procurando obtener un corte vertical y superficies rugosas para garantizar una buena adherencia al soporte. Comprobar que el borde del anillo y el principio del pozo estén en buen estado y no tengan fisuras.

Rellenos y fijaciones de mobiliario urbano: picar los bordes de las zonas que se quieran rellenar o en las que se quiera anclar el elemento de mobiliario urbano. Se debe intentar obtener cortes verticales y superficies rugosas que garantice una buena adherencia al soporte.

Modo de empleo

Amasar **weber.tec traffic** con 2,5 a 2,9 litros de agua por saco de 25 kg durante unos 3 minutos hasta obtener un mortero consistente, manejable y homogéneo.

Fijación de tapas de registro:

- Sobre el soporte húmedo, aplicar una primera capa de **weber.tec traffic** hasta la altura deseada (espesor mínimo de 3 cm).
- Colocar el marco y ajustarlo al nivel de calle.
- Completar el relleno picando con una paleta o haciendo vibrar el mortero.
- Realizar el acabado con llana para alisarlo
- En el caso que esté prevista una posterior pavimentación, dejar un espesor de al menos 3 cm.

Rellenos y anclajes de mobiliario urbano

- Aplicar **weber.tec traffic** con una paleta o pala en capas sucesivas según el espesor deseado
- Vibrar y alisar el mortero para ayudar a su compactación. Apretarlo preferentemente con ayuda de medios mecánicos.

Curado

Proteger del secado por calor; mantener húmedo el mortero con la ayuda de bolsas o películas de plástico.

Presentación producto



Presentación
Sacos de 25 kg, con lámina de plástico de antihumedad.
Palets de 1.200 kg (48 sacos).
Rendimiento
20 kg/m ² por cm de espesor.
Colores
Negro.
Conservación
6 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Características Técnicas

Características de empleo generales		
Agua de amasado	2,5-2,91 l/saco	
Conservación	6 meses	
Granulometría	<10 mm	
Densidad en polvo	1.600 kg/m ³	
Consumo	20 kg de polvo por m ² y cm de espesor (2 kg de polvo por litro a rellenar)	
Características de empleo adicionales		
Temperatura de empleo	De 5 a 35°C	
Espesor de aplicación	> 3cm	
Densidad en masa	2.300 kg/m ³	
Densidad mortero endurecido	2.300 kg/m ³	
Retracción	1,2 mm/m	
Reacción al fuego	A1 (incombustible)	
Tiempos de trabajabilidad		
5°C	30 m	
20°C	20 m	
30°C	10 m	
Tiempos de espera para reanudar la circulación		
Tráfico	Número de vehículos pesados/día	Tiempo de espera para reanudar la circulación
escaso	Menos de 25	1 hora 30 m
medio	De 25 a 50	2 horas
intenso	De 150 a 2.000	3 horas
excepcional	Más de 2.000	4 horas
Prestaciones finales		
Resistencia a flexión (prismas 7x7x28)	4 MPa (a 28 días)	
Resistencia a compresión	5°C	20°C
2 horas	7 MPa	9 MPa
4 horas	9 MPa	11 MPa
24 horas	13 MPa	15 MPa
28 días	26 MPa	30 MPa
<p>Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra. Ensayos de compresión realizados con cilindros 11 x 22 según la norma NF P 18-406. Estos valores son el resultado de ensayos de laboratorio y pueden verse sensiblemente afectados por las condiciones de aplicación.</p>		

Certificaciones



Notas Legales

- Nuestras indicaciones se realizan según nuestro leal saber y entender, pero no eximen al cliente del examen propio del producto y la verificación de la idoneidad del mismo para el fin propuesto.
- **Saint-Gobain Weber** no es responsable de los errores acaecidos durante la aplicación del producto en ámbitos diferentes de aquellos especificados en el documento, o de errores derivados de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión de las recomendaciones de uso.