

PROTECTOR PU EVO BRILLANTE



Barniz de poliuretano alifático brillante para la protección de pavimentos y impermeabilizantes.

Producto monocomponente que seca por humedad ambiental.

- Forma una película dura, fuerte, continua, elástica y con excelentes propiedades mecánicas.

Excelente adherencia sobre gran variedad de soportes.

- La hace resistente a la intemperie, a temperaturas extremas, a los rayos U.V y a la química.

100% alifático.

- No amarillea, no cambia de tonalidad ni callea. Ideal para dejar como capa de acabado en el sistema Sealproof EVO.

Barniz transparente tintado en colores.

- Listo al uso. Pigmentado en colores para facilitar al máximo su preparación al operario.

Gran elasticidad.

- Alta resistencia a la abrasión, a la tensión y a la rotura.

Excelente resistencia a la intemperie y a temperaturas extremas.

- Curación incluso a bajas temperaturas y con humedad ambiental.

Precauciones

- No aplicar en capas gruesas
- No aplicar el producto para impermeabilización de piscinas en contacto con agua tratada químicamente.
- Una vez abierto el envase recomendamos su total consumo.

color	Cantidad	Art. N°	U/E
Gris	4 L.	0892 300 01	1
Terracota	4 L.	0892 300 02	
Blanco	4 L.	0892 300 04	

Producto	monocomponente
Tipo	Poliuretano alifático Tintado
Color	Gris, terracota o blanco
Viscosidad	500Cps
Peso específico	1g/cm ³
Tiempo de secad	24h.
Temperatura servicio	-40 a 80°C
Dureza	Shore D/40
Resistencia a la tracción	400kg/cm ²
Porcentaje elasticidad	>300%
N° capas necesarias	Aplicar 2 capas
Absorción de agua	<1,4%

Consumos

Como dato orientativo el consumo aproximado, dependiendo de la porosidad del soporte es de 0,2-0,5 kg/m². para el sellado de hormigón, el consumo es de 0,100-0,150kg/m². para el sellado de Sealproof EVO.

Campos de aplicación

Terminación para la protección del sistema Sealproof EVO (incrementa resistencia a la abrasión y al U.V)

Protección del hormigón y recubrimientos sintéticos.

Modo de Empleo

Las superficies deben estar lisas, limpias, secas, sin humedad residual y lo más sólida posibles. El producto ya viene pigmentado por colores según el acabado deseado. Aplicado como sellador del SEALPROOF EVO (Art.N° 0892 300 0.), se aplica directamente previo batido del producto a bajas revoluciones. No dejar mas de 72h desde la aplicación del SEALPROOF EVO (Art.N° 0892 300 0.) y aplicar 2 manos del producto. No dejar pasar mas de 48h entre capas. Aplicar capas muy finas.

Artículos relacionados:

Sealproof EVO-membrana PU
(Art.N°0892 300 0.)

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.