

RECUFLEXIM



Color	Contenido kg	Art. Nº	U/E
Rojo	25	0893 000 601	1
Gris		0893 000 602	
Blanco		0893 000 603	
Teja		0893 000 604	

Datos técnicos

Composición	Poliésteres saturados en dispersión
Densidad	1,30 ± 0,01 gr/cm ³
Aspecto	Pintura de alta viscosidad
Viscosidad	6.000 cps
Tipo de diluyente	Agua
Alargamiento de rotura	> 280%
Contenido en sólidos	58%
Temperatura de aplicación	Entre +5°C y +40°C
Secado al tacto	Aprox. 1 hora
Secado total	Entre 2 y 4 horas
Repintable	Entre 4 y 6 horas
Entrada en carga	24 horas
Resistencia a la temperatura	Desde -10°C hasta +80°C
Conservación	Durante 12 meses en su envase original cerrado y almacenado en lugar seco y fresco. A temperatura entre +5°C y +40°C
Contenido en COVs 2004/42 Cat II A (i) 140 g/l. Máx. COVs: 7 g/l.	

Consumo

Como dato orientativo el consumo por capa en aplicaciones verticales puede oscilar entre 0,35 y 0,40 kg/m². Y en aplicaciones horizontales entre 0,75 y 1,00 kg/m²

Superficie	Espesor	Consumo total
Cubiertas	1 mm	1,5 - 2,0 kg/m ²
Fachadas	0,35 mm	0,7 - 0,8 kg/m ²

Aplicación

soportes deben estar limpios y secos, sin restos de partículas ni grasas. Para soportes sin poro o poco absorbentes se recomienda el uso de la imprimación **Recuprimer Art. Nº 0893 199 800**. Se aplica con rodillo, brocha o pistola Airless (en este caso se debe diluir con agua al 20% y aplicar un mínimo de tres capas) sobre la superficie a tratar. Se recomienda aplicar entre dos y tres capas, en caso de tres capas utilizar una malla de fibra de vidrio entre las dos primeras.

Recubrimiento elástico para impermeabilización

- Impermeable y no transpirable.
- Excelente adherencia al soporte correctamente preparado.
- Resistente al envejecimiento y a la intemperie.
- Excelente flexibilidad, incluso a temperaturas extremas (-10°C hasta +80°C).
- Absorbe las dilataciones y movimientos de obra.
- Estabilidad de gama de colores.
- Fungicida y antimoho.
- Fácil aplicación.
- Listo para el uso.
- No tóxico y autoextinguible.

Aplicaciones

- Para la impermeabilización tanto en obra nueva y rehabilitación de tejas porosas, tejados de fibrocemento, previo tratamiento de las partes degradadas con imprimación **RECUPRIMER Art. Nº 0893 199 800**, láminas de asfalto bituminosas o materiales de aislamiento de PE o PU.
- Protección contra el agua de lluvia, humedades sin presión o filtraciones tanto en horizontal como en vertical.
- Impermeabilización y sellado de fisuras, grietas y juntas.

Precauciones

Recubrimiento no apto para un tránsito continuado de personas. No aplicar el producto en condiciones climatológicas adversas de lluvia, nieve, etc... En superficies horizontales o con pendientes inferiores al 3%, con posibilidad de embalsamiento de agua o en ambientes de excesiva y continuada exposición solar, frío, nevadas... aconsejamos la aplicación de una capa de RECULASTIC

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.